Aqua KB-004-Kompaktbeize

Vodouriediteľné, univerzálne použiteľné pigmentované moridlo

Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	288	96	22
	Balenie	**1 l**	**5 l**	**20 l**
	Druh balenia	fľaša	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	05	20
	Číslo výrobku			
bezfarebný	3840	■		
wenge	3841	■		
rustikal	3842	■		
mahagoni	3843	■		
tmavohnedá	3853	■		
špeciálne odtiene*	3857	■	■	■

(*na objednávku hotových moridiel podľa priania zákazníka)

Spotreba

60 - 100 ml/m² (plus straty pri striekaní)



Oblasti použitia



- Jemne pórovité dreviny ako buk, javor, čerešňa a orech
- Obraz morenia so zvýraznením pórov (napr. rustikálny efekt na dube alebo jaseni)
- Ihličnaté dreviny, pri ktorých nie je želaný pozitívny obraz morenia
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Vysoko koncentrované pigmentované kombinácie
- Svetlostály
- Univerzálne použitie
- Intenzitu farebného odtieňa je možné nastaviť pridaním vody alebo verzie "bezfarebný"
- Intenzívne zafarbenie dreva
- Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné
- Dobrá zmáčavosť pórov

Informácie o výrobku

Doba výtoku (20° C, ISO 3)	Cca 25
Spojivo	Akrylový kopolymér
Hustota	Cca 1 - 1,2 g/cm³
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

Systémové produkty

- **Aqua TL-412-Treppenlack (2372)**
- **Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)**
- **Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] (5290)**

- **Aqua SL-41X-Schichtlack**
- **PUR-SL-21X-Schichtlack**
- **Aqua NK-004-Nuancierkonzentrat (3844)**

Prípravné práce

Požiadavky na podklad
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.
Vlhkosť dreva: 8-12%

Príprava podkladu
Vybrúste surové drevo so zrnitosťou P 120 - 180
Drevo namorte bezprostredne po brúsení

Spracovanie

Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
Materiál nanášajte rovnomerne pomocou natierania alebo striekaním.
Odporúčame nanášanie striekaním a následné spracovanie štetcom
Nádobková pištoľ: tryska: 1,0 - 1,6 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

Sušenie
Pretierateľný: po cca 2 - 3 hodinách
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Riedenie
Zrieďte s Aqua KB-004 bezfarebný alebo s vodou

Upozornenie

Zriedené moridlá vždy umiestňujte do nehrdzavejúcich nádob a spotrebujte v krátkom čase.

Pracovné náradie / čistenie

Nádobkové pištole, štetec s prírodnými štetinami (s rúčkou bez obsahu kovov)

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.