



Aqua KB-004-Kompaktbeize

Водная пигментная морилка универсального назначения

Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	288	96	22
	Единица упаковки	1 л	5 л	20 л
	Тип упаковки	флакон пласт.	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	05	20
	Арт. №			
farblos / бесцветный	3840	■	■	
wenge / венге	3841	■	■	
rustikal / рустикальный	3842	■	■	
mahagoni / махагон	3843	■		
dunkelbraun / темно-коричневый	3853	■	■	
Sonderfarbtöne / спец.цвета*	3857	■	■	■


(*для заказа готовых морилок в соответствии с требованиями клиента)

Расход

~ 60 - 100 мл/м² (без учета потерь при распылении)



Область применения



- Мелкопористая древесина (например, бук, клен, вишня, орех)
- Картина морения с выделенными порами (рустикальный эффект на дубе и ясене)
- Хвойная древесина, для которой не требуется позитивный эффект морения
- Для профессионального применения

Свойства



- Комбинации высококонцентрированных пигментов
- Светостойкость
- Универсальное назначение
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом
- насыщенность оттенка регулируется водой или вариантом farblos/бесцветный
- Может применяться в чистом виде для особо насыщенного окрашивания древесины
- Хорошее смачивание пор



Возможные системные продукты

- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)
- Aqua SL-41X-Schichtlack
- PUR-SL-21X-Schichtlack
- PUR FG-201-Füllgrund (1950)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
 Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**
 Отшлифовать древесину зерном Р 120 - 180.
 Непосредственно после шлифовки нанести морилку.

Порядок применения



- **Условия применения**
 Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +18°C, макс. +25°C.

 Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.
 Равномерно нанести материал кистью или распылением.
 Рекомендуется наносить распылением и затем втирать кистью.
 [VA1_HB_58]
 Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



- Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
- **Высыхание**
 Последующая обработка: спустя ~ 2 - 3 часа

 Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
 Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
 - **Разбавление**
 С помощью Aqua KB-004 в варианте farblos/бесцветный или водой

Общие указания

Разбавленные морилки переливать в нержавеющую тару и использовать полностью как можно скорее.

Рабочий инструмент / очистка




Краскопульт, кисть с натуральным ворсом с неметаллической обоймой

 Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.
 Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.



Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.