



Acryl VSL-115-Varioschichtlack

Univerzálně použitelný, světlostálý akrylový lak pro zpracování 1K nebo 2K

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	22
	Balení	20 l
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
Acryl VSL-115/30		
polomat	3862	■

Spotřeba 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Základní nátěr a konečný nátěr
- Masivní dřevo a dýhy
- Nábytek do obývacích pokojů & ložnic
- Židle & regály
- Krycí nátěr pro barevné laky (odolnost proti oděru/stupeň lesku)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Rychlé schnutí
- Dobrý rozliv
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Světlostálý
- Lze zpracovávat jednosložkově a dvousložkově
- Odolný vůči PVC

Údaje o výrobku

Pojivo	Polyakrylátová pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 0,91 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 20
Zápach	Typický pro tento druh

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%
- **Příprava podkladu**
Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vypchat.
Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.
Broušení laku P 240 - 320.
V případě barvení, namažte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

Příprava směsi



- **Míchání**
Dle potřeby, smíchejte s PUR H-280 v poměru 20: 1 (lak: tvrdidlo).



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Stříkání.

Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přidavného vzduchu: 1,2-2 bar.

Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezivrstu (P240-320).

V případě potřeby proces opakujte.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

■ Schnutí

Suchý proti prachu: přibližně po 10 - 20 minutách

Lze přelakovat: přibližně po 60 - 75 minutách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Dle potřeby s V-890, V-893 oder V-897

Náradí / čištění



Stříkácké zařízení Airless, Airmix, pistole s pohárkem

Čištění pracovního náradí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.