




# Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack



07/36/2020  
URDG №:  
164.112/EG/0736/115528-00

| Цвет | Доступные позиции |             |
|------|-------------------|-------------|
|      | Кол-во на палете  | 96          |
|      | Единица упаковки  | 5 л         |
|      | Тип упаковки      | ведро жест. |
|      | Код упаковки      | 05          |
|      | Арт. №            |             |
|      | 3872              | ■           |

## Область применения



- Древесина внутри помещений
- [AW\_HB\_22]
- [AW\_LH\_15]
- Высококачественная мебель
- Мебель и интерьерная отделка
- Для профессионального применения

## Свойства



- Хорошая растекаемость
- Быстрое высыхание
- [EG\_HB\_29]
- [EG\_HB\_31]
- [EG\_HB\_30]
- [EG\_HB\_32]
- Светостойкость
- Очень хорошая химстойкость
- Хорошая стойкость к традиционным кремам для рук
- Трудновоспламеняемый материал

## Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)

## Возможные системные продукты

- Aqua H-480-Härter (3806)
- Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

**■ Подготовка поверхности**

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Отшлифовать обрабатываемую поверхность абразивным материалом с зерном P 150 - 180.

Для тонирования поверхности использовать морилку Aqua KB-004, Aqua BB-007 или Aqua PB-006

[U2\_HB\_8]

[U2\_HB\_9]

[U2\_HB\_10]

**Подготовка материала****■ Замешивание**


[ZB\_HB\_5]

Добавить отвердитель в лак при перемешивании и затем перемешать смесь в течение не менее 2 минут до однородного состояния, используя насадку Remmers Patentdispenser.

При необходимости разбавить смесь "лак-отвердитель" водой (макс. 10%).

[ZB\_HB\_7]

[ZB\_HB\_6]

**Порядок применения**

Наносить распылением.

Нанесение краскопультом: форсунка 1,6 - 1,8 мм; давление распыляющего воздуха: 2 - 3 бар

[VA1\_HB\_25]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Не допускать отверждения остатков материала в закрытой таре.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

[VA1\_HB\_71]

**■ Высыхание**

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

**Общие указания**

[H\_HB\_8]

[H\_HB\_9]

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

[H\_HB\_14]



**Рабочий инструмент / очистка**



Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.