

Tex 4/100

- Wapeningsweefsel 5/100 -

Wapeningsweefsel van glasvlies omsloten door kunststof

Leverbaar	
Aantal per pallet	1650
VPE	50 m
verpakking	rol
verpakkingscode	01
art.nr.	
3880	■

Verbruik Ca. 1,1 m²/m²



Toepassing



- Opname van beweging vanuit de ondergrond
- Scheurreparatie
- Gevelisolatiesystemen
- Wapeningsweefsel voor iQ-Top SLS en Power Protect [eco] systeem

Eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Rottingsvast
- Alkalibestendig
- Antislip
- Breedte: 1 meter / lengte: 50 meter

Technische gegevens

Maaswijdte	4 x 4 mm
Gewicht	ca. 160 gr/m ²
Scheursterkte lengterichting	min. 2000 N
Scheursterkte dwarsrichting	min. 2000 N

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



**Mogelijke
systeemproducten**

- > VM Fill (0517)
- > iQ-Top SLS (0230)
- > PP Fill (0261)
- > MB 2K TX (3004)

Verwerking

Vastnieten

Het weefsel wordt op de geschuurde stofvrije houten plankenvloer na grondering en droging vastgeniet, ca. 6 nietjes per m².

Overlappingszone in lengte en dwarsrichting \geq 10 cm.

Verlijmen

Het weefsel volledig in de coating drukken.

Overlappingszone in lengte en dwarsrichting \geq 10 cm.


Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid

In originele verpakking rechtop en droog opslaan.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.