



Aqua PB-006-Positivbeize

Viesbázisú pác túlevelű faanyagokra (reaktív színezékek a kifejezett pozitív hatáshoz)

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	288	96
	Kiszerezés	11	51
	Göngyöleg típusa	műa. flakkon	műa. kanna
	Göngyölegkód	01	05
	Terméksz.		
különleges színek*	3789	■	■


(*vásárlói igények szerint készített, felhasználásra kész pácok rendeléséhez)

Anyagszükséglet

80–120 ml/m²



Alkalmazási területek



- Azok a túlevelűek, amelyeket pozitív páceffekttel kell pácolni (úgy, hogy erőteljesen hangsúlyozni kell a kialakult évgyűrűk vonalát)
- Strukturált túlevelű faanyag
- Keményfa (pl. bükk és tölgy): bélsugarak/tükör hangsúlyozására
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Alapszínek felhasználásra kész pácok készítéséhez
- A színárnyalat intenzitása beállítható szintelen olajjal.
- Hangsúlyos pozitív páceffekt, erőteljesen hangsúlyozza a kialakult évgyűrűk vonalát
- Kompatibilis az oldószeralapú és a vízbázisú lakkokkal is

Termékjellemzők

Kifolyási idő ISO 4 pohárból	kb. 35 (fehér színárnyalat)
Kifolyási idő mp (20° C, ISO 3)	kb. 25 (minden más színárnyalat)
Kötőanyag	akril kopolimer
Sűrűség (20 °C)	kb. 1–1,2 g/cm ³
Szag	jellegetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk

➤ [Fenntarthatósági adatlap](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Aqua NEL-419/05-Natureffektlack \(5309\)](#)
- [PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack \(1957\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [PUR SL-21X-Schichtlack](#)
- [Aqua SL-41X-Schichtlack](#)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószertmentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%



■ Előkészítés

Tülevelű fák: a nyers fán hosszanti csiszolást kell végezni P 80–120 szemcsemérettel.
Keményfák: a nyers fán hosszanti csiszolást kell végezni P 120–180 szemcsemérettel.
A bevonatozást közvetlenül a nyersfa csiszolását követően kell elvégezni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alappelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni.
Szórás.

Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,0–1,6 mm, segédlevegő-nyomás: 1,0–2,0 bar.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

■ Száradás

Átdolgozható: kb. 1–4 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

A felverődött port/felesleges pácot simítókefével (szálas/bőrkefe) vagy portalanítóval el kel távolítani!

Mesterségesen nem szárítható.

■ Hígítás

Aqua PB-006 farblos termékkel

(Szükség esetén max. 5% vízzel)

Munkaeszközök és tisztításuk




Tartályos szórópisztoly

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelesben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.