



Aqua PB-006-Positiefbeits

Watergedragen naaldhoutbeits (reactieve kleurstoffen voor een uitgesproken positief effect)

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	288	96
	Grootte / hoeveelheid	1 ltr	5 ltr
	verpakking	flacon	plastic can
	verpakkingscode	01	05
	art.nr.		
roodbruin	3882	■	
geelgroen	3883	■	
antraciet	3884	■	
wit	3885	■	
kleurloos	3886	■	
speciale kleuren*	3789	■	■


*voor het bestellen van gebruiksklare beitsen volgens specificaties van de klant)

Verbruik

80 - 120 ml/m²



Toepassing



- Naaldhout, dat met een positieffeffect (accentueren van de jaarringen) moet worden gebeits
- Gestructureerd naaldhout
- Hardhout (bijv. beuken en eiken): voor het accentueren van de groeiringen
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Basiskleuren voor het samenstellen van gebruiksklare beitsen
- Kleurintensiteit met Aqua PB-006 kleurloos in te stellen
- Duidelijk positief effect, sterke accentuering van de jaarringen
- Zowel met oplosmiddelhoudende als watergedragen lakken compatibel

Technische gegevens

Bindmiddel

Acrylcopolymer

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

- [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Aqua NEL-419/05-Natuureffectlak \(5309\)](#)
- [PUR RHE-217-Lak met het effect van ruw hout \(1957\)](#)
- [Aqua TL-412-Traplak \(2372\)](#)
- [PUR SL-21X-Lak](#)
- [Aqua SL-41x-Lak](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.



Houtvochtgehalte: 8 - 12%

■ **Vorbereitung**

Naaldhout: schuur het hout in de lengte met P 80 - 120.
Loofhout: het hout schuren in de lengterichting met P 120 - 180.
Direct na het schuren de verlaag aanbrengen.

Verwerking



■ **Verwerkingsrichtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.
Spuiten.
Bekerpistool: nozzle: 1,0 - 1,6 mm, spuitdruk: 1,0 - 2,0 bar.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

■ **Droging**

Overschilderbaar: na ca. 1 - 4 uur.
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
Spuitstof / overtollig product verwijderen met behulp van een gladde borstel (fiber/lederen borstel) of een stoffer!
Niet geforceerd drogen.

■ **Verdunning**

Met Aqua PB-006 kleurloos
(Indien nodig met max. 5% water)

Gereedschap / reiniging



Vloeibekerpistool

Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grottere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.