



Aqua PB-006-Positivbeize

Moridlo na báze vody pre mäkké ihličnaté drevíny (reaktívne farbivá pre pozitívny účinok)


| Odtieň | Dostupnosť | | |
|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| | Počet kusov na palete | 288 | 96 |
| | Balenie | 1 l | 5 l |
| | Druh balenia | fľaša | plastový kanister |
| | Kód obalu | 01 | 05 |
| | Číslo výrobku | | |
| špeciálne odtiene* | 3789 | ■ | ■ |

(*na objednávku hotových moridiel podľa špecifikácií zákazníka)

Spotreba 80 - 120 ml/m²



Oblasti použitia



- Ihličnaté drevo morené s pozitívnym efektom (silný dôraz na tvrdé letokruhy)
- Štruktúrované ihličnaté drevo
- Tvrdé drevo (napr. buk a dub): na zvýraznenie dreňových lúčov/ odrazu
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobu



- Základné farebné odtiene na výrobu moridiel pripravených na použitie
- Farebná intenzita nastaviteľná bezfarebným Aqua PB-006
- Výrazný pozitívny efekt, silný dôraz na tvrdé letokruhy
- Kompatibilný s lakmi na báze rozpúšťadiel aj na báze vody

Informácie o výrobku

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| [pk_an_lauslaufzeitisocup] | Cca 35 (biely odtieň) |
| Doba výtoku (20° C, ISO 3) | Cca 25 (všetky ostatné odtiene) |
| Spojivo | Akrylový kopolymér |
| Hustota (20 °C) | Cca 1 - 1,2 g/cm ³ |
| Zápach | Typický |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Systémové produkty

- [Aqua NEL-419/05-Natureffektlack \(5309\)](#)
- [PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack \(1957\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [PUR SL-21X-Schichtlack](#)
- [Aqua SL-41X-Schichtlack](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masťô a bez uvoľnených nečistôt.
Vlhkosť dreva: 8-12%



■ **Príprava podkladu**

Ihličnaté dreveniny: Brúsenie surového dreva vykonajte pomocou P 80 - 120.
Tvrde dreveniny: Brúsenie surového dreva vykonajte pomocou P 120 - 180.
Aplikácia náteru musí nasledovať bezprostredne po brúsení.

Spracovanie



■ **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
Striekanie

Nádobková pištoľ: tryska: 1,0 - 1,6 mm, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

■ **Sušenie**

Prelakovateľný: po cca 1 - 4 hodinách

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Prach po striekaní/ Prebytočné zvyšky moridla odstráňte pomocou vyhladzovacej kefy alebo vysávača.
Nesušte urýchlene.

■ **Riedenie**

Bezfarebný s Aqua PB-006

(V prípade potreby s max. 5% vody)

Pracovné náradie / čistenie



Nádobkové pištole

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.