



Induline ZW-420

Veepõhine efektvärv (metallik) pritsimismeetodil



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	96	22
	Pakendi kaal	5 l	20 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	05	20
	Artikli number		
valge-alumiinium (umbes RAL 9006)	3902	■	■
Erivärvid *	3903	■	■
*Miinimumkogus 5 l			

Kulu



Pealekandmiskogus: umbes 150 ml/m² tööetapi kohta
Märgkihi paksus: umbes 150 µm
Kuivkihi paksus: umbes 40 µm
Väärtused lähtuvad lahjendamata materjalist!

Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Puiduliik kuusk/nulg
- Puitmaterjalid
- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Vahekate
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Markantne metallik-efekt spetsiaalsete jämedateraliste alumiiniumpigmentide tõttu
- Lihtne rakenduses
- Väga hea alumiiniumpigmenti suunamine
- Ühtlane metallik-pind
- Niiskust reguleeriv ja nakkumist parandav

Toote andmed

Sideaine	Spets. akrülaatpolümeerid
Tihedus (20 °C)	Umbes. 1,05 g/cm ³
Läikeaste	Matt



Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- **Induline SW-900*** (3776)
- **Induline GW-306 *** (3488)
- **Induline GW-360** (3201)
- **Induline LW-720** (3996)
- **Induline LW-725** (3941)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%

■ Ettevalmistamine

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Puidupinnad kruntida.

Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga. Peale kruntimist vajalik kerge vahelihvimine.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C. [VA_IDL_3]

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

Vajalik 2 tööetappi.

Enne lõplikku katmist teha vaheliiv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

Värvierinevuste vältimiseks tuleb värvitu lõppkihiga katmisel lisada umbes 10% seda toodet.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ja alla 15 °C või üle 30 °C.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 85 %.

Eelkõige enne seeriatootmist tuleb tagada hea sisse- ja väljapuhe.

Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

Pehmendit sisaldavad hermeetikud võivad muutuda dispersioonlakkvärvidega koos kasutades kleepuvaks.

Induline ZW-420 vahekihiga kaetud puitdetailid ei tohi ilma lõppkihita jätta ilmastikumõjude kätte.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: umbes 30 minuti pärast

Lihvitav ja ülevärvitav: umbes 4 tunni pärast



(23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

Lihvitav ja ülevärvitav kiirendatud kuivamise korral: 20 minutit aurustustsoon (umbes 20 °C 65 - 75% suhtelise õhuniiskuse juurtes) / 75 minutit kuivamisfaas (umbes 45 °C, 1 m/s õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahtumisfaas

■ Lahjendamine

Vajadusel veega (maksimaalselt 5%).

Juhised

Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

Vahepealsed kaetud puitdetaile ärge laske enne lõppviimistlust kokku puutada.

Transpordi-/montaažikahjustused:

Pinnaoptika taastamiseks originaalkvaliteedis saab detaile üle töödelda ainult pritsimismeetodil.

Hooldus ja renoveerimine:

Välitingimustes mõjutavad puitu märkimisväärselt kliimaatilised ja keskkonningimused. Kattekihti mõjutavad loomulikud vananemis-, kulumis- ja lagunemisprotsessid.

Lagunemisprotsess toimub sõltuvalt puittarindile mõjuvast koormusest (väike, keskmine, suur) erineva kiirusega. Et kaitsta puitelemente optimaalselt mitme aasta vältel, on mõttekas kontrollida kord aastas puitdetaili pealispinda. Võimalikud kahjustatud kohad tuleb peale puhastamist üle töödelda või parandada.

Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame kasutada akende või uste hoolduskomplekti. Paranduspinnakate võõpamise meetodil tehakse vajadusel Aqua MSL-45/sm (7130) värvitus värvitoonis UV+.

Töövahendid/puhastamine

Käsivärvipüstolid, automaatsed pihustussüsteemid



Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentratiga puhastada.

Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!



VOC-sisaldus
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.