



## Induline DW-660

Krycí nátěrový systém na bázi vody s ochranou lakového filmu pro zpracování pomocí VACUMAT®



Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	22	4	1	1
	<b>Balení</b>	<b>20 l</b>	<b>120 l</b>	<b>600 l</b>	<b>1000 l</b>
	Typ balení	plechový obal	sud	plastový kontejner	plastový kontejner
	Kód obalu	20	68	63	61
	<b>Číslo výrobku</b>				
bílá (RAL 9016)	3904	■	■	■	■
speciální odstíny	3905	■	■		■

### Spotřeba

100 - 120 g/m<sup>2</sup> na pracovní krok v minimálně dvou pracovních krocích



### Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Měkké dřevo, především smrk/jedle
- Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
- Průmyslová sériová výroba (Vakumat)
- Základní nátěr & konečný nátěr
- Pro profesionální použití

### Vlastnosti výrobku



- 3v1: izolační základ, mezivrstva a vrchní vrstva
- Dobrý rozlív
- Rychlé schnutí
- Brzká nelepivost
- Prostupný pro vodní páry
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
- Nehořlavý

### Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylátová emulze
Hustota (20 °C)	Cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	35-45
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Hedvábně matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Certifikáty

- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)

### Další informace

- Verpackung & Lagerung lackierter Hobelwaren

### Systémové produkty

- Induline SW-900\* (3776)
- Induline SW-900 IT\* (3781)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend (3042)




\*Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

#### Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.  
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %
- **Příprava podkladu**  
Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem\* (\*Používejte biocidní přípravky bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).  
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

#### Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.  
  
Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.  
Po zaschnutí provést 2. nátěr.  
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

#### Upozornění při zpracování




Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.  
Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.  
Musí být zajištěno dobré větrání.  
Nezpracovávat na přímém slunci.  
U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zbarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.  
Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

- **Schnutí**  
Suchý proti prachu: po cca 1 hodině  
Přelakovatelný: po cca 4 hodinách  
Stohovatelný: po cca 24 hodinách  
Hodnoty z praxe při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.  
Přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: dle zařízení po cca 20 minutách / před zabalením musí být dílec ochlazen na < 25 °C.  
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
- **Ředění**  
Připraveno k použití

#### Upozornění


Produkt není vhodný pro decentrální tónování v systému Remmers Aqua tónovacích past  
U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížení adheze a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

#### Nářadí / čištění



VACUMAT®, stříkací a polévací zařízení  
Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

#### Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

#### Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

#### Biocidní přípravek



Obsahuje jako "ošetřený výrobek" biocidní výrobek s biocidní účinnou látkou 3-jod-2-propynyl-butyلكarbamat k ochraně lakového filmu proti mikrobiálnímu napadení (řasy, plísně atd.). Dodržujte pokyny ke zpracování!

Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

Obsah VOC podle směrnice  
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.