



Induline DW-660

Veepõhine kattev ühekomponendiline kaitsekihiga pinnakattesüsteem, kasutamiseks VACUMAT®-seadmega



Värvitoon	Saadavus					
	Tarnitavad pakendid	96	22	4	1	1
	Pakendi kaal	5 l	20 l	120 l	600 l	1000 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Vaat K	Konteiner K	Konteiner K
	Pakendi kood	05	20	68	63	61
	Artikli number					
valge (RAL 9016)	3904		■	■	■	■
Erivärvitoonid	3905	■	■	■		■

Kulu 100 - 120 g/m² tööetapi kohta väh. 2 tööetapis



Kasutusala



- Välitingimustes puit
- Okaspuit, eelistatult kuusk/nulg
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- Tööstuslik seeriatootmine (VACUMAT®)
- Kruntimine ja lõppkiht
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Kolm ühes: Isoleeriv kruntvärv, vahe- ja viimistluskiht
- Hea voolavusega.
- Kiiresti kuivav
- Saavutab kiiresti sellise tugevuse, et värvitud pinnad ei kleepu enam kokku
- Veeauru läbilaskev.
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.

Toote andmed



Sideaine	Akrülaatemulsioon
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,2 g/cm ³
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	Ca. 35-45
Lõhn	Iseloomulik
Läikeaste	Poolläikiv

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT* \(3781\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)
- [Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend \(3042\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.


Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■ Ettevalmistamine

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Pärast kuivamist kanda peale teine kiht.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Tagada hea ventilatsioon.

Ärge kandke materjali pinnale otseses päikesekiirguses.

Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidu sisalduvatele parkainetele.

Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud

katmisjärjestuse eiramine, kasutuskindajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 1 tunni pärast

Ületöödeldav: ca. 4 tunni pärast

(23 °C ja 50 % suht. õhuniiskuse juures)

Virnastatav: ca. 24 tunni pärast

Ületöödeldav kiirendatud kuivatamise korral: Olenevalt seadmest ca. 20 minuti pärast / enne pakendamist peab puitdetail olema jahutatud kuni <25 °C.

Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.



■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

Juhised

Toode ei sobi detsentraalseks toonimiseks Remmers Aqua-pigmentpastade süsteemiga. Hõõveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõõveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.

Töövahendid/puhastamine

VACUMAT®, pihustus- ja valamisseadmed



Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.
Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

Kaitsmaks kaitsekihti mikrobioloogilise saaste (jallitus, vetikad) eest sisaldab biotsiidset toimeainet 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat kattekihi kaitseks mikroobsete organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat. A/d	2010: 130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.