



Induline DW-660

VACUMAT® apdorojimui skirta daugiafunkcė dangos sistema vandens pagrindu, su plėvelės apsauga



Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	22
	Pakuotė	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	20
	Artikulo Nr.	
Baltas/Weiß (RAL 9016)	3904	■
Spec. atspalviai	3905	■

Išėiga

100–120 g/m² vienam sluoksniui, dažant mažiausiai 2 kartus



Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Spygliuočių medienai, visų pirma eglei ir (arba) kėniui
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- Pramoninė serijinė gamyba (VACUMAT®)
- Gruntas ir baigiamasis sluoksnis
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- „Trys viename“: izoliuojantis gruntas, tarpinė ir galutinė danga
- Geras pasiskirstymas
- Greitai džiūsta
- Anksti pasireiškiantis atsparumas sulipimui
- Pralaidus vandens garams
- Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
- Su apsaugine priešmikrobine plėvele
- Sunkiai užsiliepsnoja

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akriolato emulsija
Tankis (20 °C)	Apie 1,2 g/cm ³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	35–45
Kvapas	Būdingas
Blizgesys	Šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Induline SW-900* (3776)
- Induline SW-900 IT* (3781)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend (3042)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!


Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau kaip 18 %



- **Paruošimas**
Prereikūs impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.


Apdorojimas



- **Apdorojimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.
Išdžiūvus, dengti kitą sluoksnį.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pagedaujamoje vietoje.
Pasirūpinti geru vėdinimu.
Nenaudoti produkto veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.
Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.
Produktą per stipriai praskiedus, esant per didelei medienos drėgmei arba nesilaikant rekomenduojamos sluoksnų dengimo eilės tvarkos, dengiamo produkto kiekio ir džiovinimo laiko nurodymų, gali suprastėti izoliacinės produkto savybės.

- **Džiūvimas**
Nelimpa dulks: maždaug po 1 val.
Galima dengti kitos medžiagos sluoksnį: maždaug po 4 val.
Apdorotus gaminius galima dėti vieną ant kito: maždaug po 24 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.
Galima toliau apdoroti po priverstinio džiovinimo: priklausomai nuo sistemos, maždaug po 20 min. / prieš pakuojant ruošinį atvėsinti iki < 25 °C.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

- **Skiedimas**
Paruoštas naudoti

Nurodymai

Produktas netinkamas decentralizuotam atspalvių išgavimui naudojant „Remmers Aqua“ pigmentinių dažų sistemą.
Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Darbo įrankiai/ valymas



VACUMAT®, purškimo ir liejimo sistemos
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visišškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (plėvelės apsaugos priemonė) su biocidinėmis veikliosiomis medžiagomis 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, apsaugančiomis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (dumблиų, pelėsių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!



Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/d): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus rašiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.