



## Induline DW-660

Necaurspīdīga, viena komponenta pārklājuma sistēma ar plēves aizsardzību, uz ūdens bāzes, VACUMAT® apstrādei



Krāsu tonis	Pieejamība					
	Skaitis paletē	96	22	4	1	1
	VPE	5 l	20 l	120 l	600 l	1000 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	Muca K	Konteiners K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	05	20	68	63	61
	Preces Nr.					
balts (RAL 9016)	3904	■	■	■	■	■
Īpašās krāsas	3905	■	■	■	■	■

### Patēriņš

100 - 120 ml/m<sup>2</sup> vienā darba operācijā vismaz 2 operācijās



### Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Skujkoki, galvenokārt, lapegle/egle
- Elementi, kas nesaglabā vai ierobežotā apjomā saglabā izmēru
- Rūpnieciskā sērijveida ražošana (VACUMAT®)
- Gruntējums un gala pārklājums
- Profesionālai izmantošanai

### Īpašības



- 3in1: izolācijas gruntējums, starposma un gala pārklājums
- Laba saliešana
- Ātri žūstošs
- Agra noturība pret salipšanu
- Ūdens tvaiku caurlaidošs
- Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs
- Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem

### Izstrādājuma dati



Saistviela	Akrilāta emulsija
Blīvums (20 °C)	Apm. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Iztecēšanas laiks DIN 4 kausā	Ca. 35-45
Smarža	Raksturīgs
Spīduma pakāpe	Satīna spīdums

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

### Iespējamie sistēmas produkti

- **Induline SW-900\* (3776)**
- **Induline SW-900 IT\* (3781)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend (3042)**

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

### Sagatavošanās darbam

#### ■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.


Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

#### ■ Sagatavošana

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli\* (\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

### Apstrāde



#### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem. Pēc žūšanas veiciet 2. pārklājumu.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

### Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Nodrošiniet labu ventilāciju.

Nelietot tiešos saules staros.

Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

#### ■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: apm. pēc 4 stundām

(ar 23°C und 50 % r.m.)

Saliekams: pēc apmēram 24 stundām



Pārstrādāms ar paātrinātu žūšanu: atkarībā no sistēmas apmēram pēc 20 minūtēm / pirms iesaiņošanas daļa jāatdzesē līdz <25 °C.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ **Izmantošanai**


Gatavs lietošanai

**Norādījumi**

Produkts nav piemērots decentralizētai tonēšanai ar Remmers Aqua pigmentu pastas sistēmu.

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar sausinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

**Darba instrumenti/tīrīšana**




VACUMAT®, Izsmidzināšanas un liešanas ierīces

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

**Glabāšana/ glabāšanas laiks**



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

**Utilizēšanas norādījumi**

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

**Noteikumi par biocīdajiem produktiem**

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!  
\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

**GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)**

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)  
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.