



Induline DW-660

Krycí náterový systém na báze vody s ochranou lakového filmu pre spracovanie pomocou VACUMAT®



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	22	4	1	1
	Balenie	20 l	120 l	600 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	sud K	kontajner K	kontajner K
	Kód obalu	20	68	63	61
	Číslo výrobku				
biela (RAL 9016)	3904	■	■	■	■
špeciálne odtiene	3905	■	■		■

Spotreba 100 - 120 g/m² v každom pracovnom kroku, sú potrebné min. 2 pracovné kroky



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Ihličnaté dreviny, najlepšie smrek/ jedľa
- Vhodný pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
- Priemyselná sériová výroba (VACUMAT®)
- Základný & vrchný náter
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- 3v1: izolačný základ, medzivrstva a vrchný lak
- Dobrá rozlievateľnosť
- Rýchle schnutie
- Skorá odolnosť proti zlepeniu
- Pripustný pre vodnú paru
- Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu
- Nehorľavý

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylátová emulzia
Hustota (20 °C)	Cca 1,2 g/cm ³
Prietokový pohárik (20° C, DIN 4)	35-45
Zápach	Typický
Stupeň lesku	Hodvábne matný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)

Ďalšie informácie

- Verpackung & Lagerung lackierter Hobelwaren

Systémové produkty

- Induline SW-900* (3776)
- Induline SW-900 IT* (3781)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend (3042)




*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený. Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.
- **Príprava podkladu**
Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
Po preschnutí aplikujte 2. náter
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Zaistite dobré vetranie.
Nespracovávať na priamom slnku.
U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.
Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

- **Sušenie**
Suchý proti prachu: po cca 1 hodine
Prelakovateľný: po cca 4 hodinách
Stohovateľný: po cca 24 hodinách
Hodnoty overené v praxi pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti.
Prelakovateľný v procese riadeného sušenia: podľa zariadenia po cca 20 minútach / pred zabalením musí byť obrobok ochladený na teplotu < 25 °C.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
- **Riedenie**
Pripravené na použitie

Upozornenie


Produkt nie je vhodný na decentralné tónovanie v systéme Remmers Aqua tónovacích pást
V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali docieľiť dlhší interval prípadnej údržby.

Pracovné náradie, čistenie



VACUMAT®, striekacie a polievacie zariadenia
Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.



Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnou účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!

Obsahuje biocídny prostriedok (konverzačný prostriedok na zásobníky) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením spôsobeným mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasnice, atď.). Bezpodmienečne rešpektujte pokyny týkajúce sa spracovania!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.