



Induline LW-725

Veepõhine, lasuuriv suurendatud kriipimis- ja kätekreemikindel vahe- ja lõppkiht välisustele



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	96	22
	Pakendi kaal	5 l	20 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	05	20
	Artikli number		
Induline LW-725/20			
värvitu	3941	■	■
Spetsiaalsed värvid	3942	■	■
Induline LW-725/40 zidains spīdīgs			
värvitu	3943	■	■
Spetsiaalsed värvid	3944	■	■
Induline LW-725/80 spīdīgs			
sundimatu	3948	■	■

Kulu

125 - 225 ml/m² (lisaks pritsimiskaod)
(vastab märgkihi paksusele: 125 - 225 μm, kuivkihi paksusele: 40 - 80 μm)



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Okas- ja lehtpuidule
- Stabiilsete mõõtudega puitdetailid: Välisüksed
- Vahe- ja lõppviimistluskihiks
- Kattelakk kõrge pigmendisisaldusega kattelakkidele kaitseks pigmendi kulumis eest
- Kattelakk tootele Induline ZW-420
- Ei ole sobiv puitakendele.
- Professionaalstele kasutajatele



Omadused



- Lihtne ja ökonoomne, kuna ühekomponendiline
- Hea voolavusega
- Kõrge UV- ja värvitoonikindlus
- Ilmastikukindel
- Täiendavaks eeliseks on kriipimiskindlus ja vastupidavus kätekreemidele normaalse koormuse juures
- Pinnad ei kaldu läikima
- Vastupidav ja pikaealine spetsiaalse polüuretaansideaine tõttu
- Väga madal tendents ajutiste veeplekkide suhtes
- Ühilduv Induline pinnakattesüsteemiga

Toote andmed

Sideaine	PU-polümeerid
Tihedus (20 °C)	Umbes. 1,03 g/cm ³
Viskoossus	Umbes. 2400 - 2800 mPas
Lõhn	Iseloomulik
Läikeaste	Matt, siidiläikeline

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

- [DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline GW-306 * \(3488\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-420 \(3902\)](#)
- [Induline Perfect-Finish \(1879\)](#)
- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline ZW-507i \(1636\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
- **Ettevalmistamine**
Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).
Sobivate krunt- ja vahepinnakatetega eeltöödelda ning vajadusel teostada vahepealset lihvimist.
Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Objekti, keskkonna ja materjali temperatuur: +15 °C kuni +30 °C.

Enne kasutamist korralikult läbi segada
Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 °C.
Airless-kihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.



Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Tagada hea ventilatsioon.

Värvitu Induline LW-725 on sobiv ka kattelakina Induline DW-601, Induline LW-700 ja Induline ZW-420 peal. Värvierinevuste vältimiseks tuleb värvitut Induline LW-725 segada umbes 10% nende pinnakattematerjalidega.

Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ja alla 15 ° C või üle 30 ° C.

Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduvad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

Puidu koostisosade aktiveerimise vältimiseks tuleb läbi viia sundkuivatus.

Värvitu värv ei sobi otseselt ilmastikukindlates välispindades.

Värvitu vahepealse katte kasutamisel võib tekkida värvihälve värvikaardi suhtes.

Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: umbes 1 tunni pärast

Lihvitav ja ülevärvitav: umbes 4 tunni pärast
(23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

Lihvitav ja ülevärvitav kiirendatud kuivamise korral: umbes 20 minutit aurustustsoon (umbes 20 °C 65 - 75% suhtelise õhuniiskuse juurtes) / 75 minutit kuivamisfaas (umbes 45 °C, 1 m/s õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahtumisfaas

■ Lahjendamine

Vajadusel veega (maksimaalselt 5%).

Juhised

Tihendamine:

Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofile.

Korrektuurvärvide valmistamine:

Väiksemate värvikahjustuste parandamiseks (nt montaaži ajal) segage toodet vahendiga Induline Perfect-Finish!

Hooldus ja renoveerimine:

Välitingimustes mõjutavad puitu märkimisväärselt kliimatilised ja keskkonnatingimused. Kattekihti mõjutavad loomulikud vananemis-, kulumis- ja lagunemisprotsessid.

Lagunemisprotsess toimub sõltuvalt puittarindile mõjuvast koormusest (väike, keskmine, suur) erineva kiirusega. Et kaitsta puitelemente optimaalselt mitme aasta vältel, on mõttekas kontrollida kord aastas puitdetaili pealispinda. Võimalikud kahjustatud kohad tuleb peale puhastamist üle töödelda või parandada.

Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame uste hoolduskomplekti.

Paranduspinnakate Aqua HSL-35 ja Aqua DSL-55 abil.

Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

Töövahendid/puhastamine

Käsivärvipüstolid, automaatsed pihustussüsteemid




Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.



Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.