Induline LW-725

Application intermédiaire et finition lasure, aqueuse, pour les portes d'entrée.
Haute résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains

Couleur	Disponibilité		
	Nombre/palette	96	22
	Taille / Quantité	**5 l**	**20 l**
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	05	20
	Art. n°		
Induline LW-725/20 mat			
Incolore	3941	■	■
Couleurs spéciales	3942	■	■
Induline LW-725/40 brillant satiné			
Incolore	3943	■	■
Couleurs spéciales	3944	■	■

Consommation

125 - 225 ml/m² (plus perte de pulvérisation) par application
(correspond à l'épaisseur de la couche sèche: 125 - 225 µm, épaisseur de la couche humide: 40 - 80 µm)

Domaines d'application

- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Bois de feuillus et bois de résineux
- Elements de construction en bois aux dimensions stables: portes d'entrée
- Revêtement intermédiaire et finition
- Vitrificateur pour les Vernis couvrants à haute pigmentation comme protection contre l'abrasion du pigment
- Vernis de recouvrement pour Induline ZW-420
- Ne peut pas être utilisé pour les fenêtres en bois.
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Monocomposant donc facile à appliquer et économique
- Excellent tendu
- Grande stabilité de la teinte, haute résistance aux U.V.
- Stable aux intempéries
- Bonne résistance aux rayures & bonne résistance aux crèmes pour les mains lors d'un effort normal
- La surface ne montre pas de tendance à briller
- Résistant & durable à cause d'un liant spécial à base de polyuréthane
- Très bonne résistance à la détrempe par les taches d'eau temporaires
- Compatible avec les systèmes de peinture Induline

Caractéristiques techniques

[pk_anl_viskositaet2029s1]	Env. 3000 mPas (incolore)
Liant	Polymères polyuréthanes
Densité (20°C)	Env. 1,03 g/cm³
Odeur	Caractéristique
Degré de brillance	Mat / satiné

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments"

Produits du système

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-306* (3488)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-420 (3902)
- Induline GW-360 (3201)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline Perfect-Finish (1879)

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Préparation du travail

Exigences du support
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.
Elements en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %

Traitement préliminaire
Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur* (* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!).
Traitement préalable avec le revêtement de fond / intermédiaire adapté. Si nécessaire procéder à un égrenage.
Protéger si nécessaire les rainures de drainage avec la Protection pour joints en V ou Induline AF-920 .

Mise en oeuvre

Directives
Température du matériel, de l'air et du support: entre +15 et +30°C.

Bien brasser avant utilisation.
Les valeurs indiquées se réfèrent au produit pur. Pour un aspect optimal après pulvérisation, travailler avec un produit à température comprise entre 15°C et 20°C.
Pistolet Airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar.
Pistolet Airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar. Pression de pulvérisation: 1 – 2 bar.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.
Veuillez effectuer au préalable un essai de peinture dans des conditions pratiques avec le système souhaité, puis contrôler les propriétés de la surface.
Veiller à une bonne aération / ventilation.
Mise en œuvre impérativement par température > 15°C et < 30°C, à l'abri du soleil.
Induline LW-725 incolore peut également être utilisé comme finition sur Induline DW-601, Induline LW-700 et Induline ZW-420. Mélanger Induline LW-725 incolore avec env. 10% de ces peintures pour éviter des déviations de couleur.
L'application d'une lasure de dispersion hydrodiluable sur bois de chêne peut entraîner - en raison de ses composants - des décolorations sombres.
Pour empêcher une activation des composants du bois, procéder à un séchage forcé.
Ne pas utiliser la version incolore sur surfaces directement exposées aux intempéries.
L'utilisation d'un revêtement intermédiaire incolore peut entraîner des divergences de teinte par rapport au nuancier.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche sèche admissibles, il convient de respecter les spécifications de la fiche technique VFF HO.03.
Pour le traitement des fenêtres et portes d'entrée, les préconisations relatives aux revêtements spécifiques aux essences de bois peuvent être consultées sur notre site Internet www.remmers.be.

Séchage
Hors poussière : après env. 1 heure
Ponçable et recouvrable : après env. 4 heures
Valeurs pratiques à 23 °C et 50 % d'humidité relative.
Ponçable et recouvrable en cas de séchage forcé : 20 minutes de zone d'évaporation (à env. 20 °C et 65 - 75 % d'humidité relative) / 75 minutes de phase de séchage (env. 45 °C, circulation d'air de 1 m/s) / 20 minutes de phase de refroidissement

Dilution
Le cas échéant avec de l'eau (au max. 5%).

Remarques

DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments":
Ce produit respecte les valeurs limites pour la migration de métaux lourds sur les jouets pour enfants selon la norme DIN EN 71-3 et remplit ainsi l'une des nombreuses autres exigences en matière de sécurité des jouets pour enfants selon la "directive jouets" de l'UE (2009/48/CE).

Mastic:
Le mastic devra être compatible, et sera appliqué seulement après séchage parfait de l'application.
Utiliser impérativement un mastic / des profils sans plastifiant.
Pour la préparation d'un vernis pour retoucher:
Pour la réparation de petites dégradations du vernis (p. ex. pendant le montage), mélanger le produit avec Induline Perfect-Finish!
Entretien et rénovation:
Le bois à l'extérieur est exposé à de fortes contraintes climatiques et environnementales. Le revêtement est soumis à un processus naturel de vieillissement, d'usure et de dégradation. Les dégradations interviennent avec une rapidité variable, en fonction des contraintes (faibles, moyennes, fortes) exercées sur l'élément de bois. Il est possible qu'un élément de construction / un bâtiment présente différentes étapes de désagrégation par les intempéries. Pour donner aux éléments en bois une protection optimale pendant de nombreuses années, il est indiqué d'en contrôler les surfaces tous les ans. Les éventuelles zones dégradées devront - après nettoyage - être immédiatement retouchées / réparées.
Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons le Kit d'entretien des portes.
Couche d'entretien avec Aqua HSL-35 et Aqua DSL-55.
Respecter les normes et réglementations en vigueur concernant le revêtement des éléments de construction en bois à l'extérieur (fiches all. VFF, BFS n° 18, réglementations VdL et IFT).

Outils / nettoyage

Pistolets manuels, systèmes de pulvérisation automatiques
Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour l'application par pulvérisation, filtre combiné de protection respiratoire min. A/P2 et protection des yeux requise. Portez des gants et des vêtements de protection appropriés.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.).
Respecter impérativement les instructions de traitement!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.