



Induline LW-710

Veepõhine õhukesekihiline lasuur puidule sise- ja välitingimustes




Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	96	22
	Pakendi kaal	5 l	20 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	05	20
	Artikli number		
värvitu	3987		■
Eritoonid	3988	■	■

Kulu 100 - 150 ml/m² töötapi kohta. Vähemalt 2 töötappi



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Okas- ja lehtpuidule
- Piiratud mõõtmetega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust välisvooderdised
- Kruntimis-, vahe- ja lõppviimistluseks
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Vesi baasil: töövahendid puhastada veega.
- Hea voolavusega.
- Kiire kuivamine: 2 kihti ühe päevaga.
- Hea hingavusega.
- Suurepärase haardumisega.
- Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
- Ei kooru maha
- Ei sisalda pindmist kilet konserveerivaid ega puitu kaitsvaid biotsiide

Toote andmed



Sideaine	Akrülaat/alküüd-süsteem
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,04 g/cm ³
Lõhn	iseloomulik
Läikeaste	läikiv

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ **DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"**

Võimalikud süsteemitooted

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline GW-310* (3385)**
- **Induline GW-310 WF (3383)**

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■ Ettevalmistamine

Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.

Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puitpealispindu kuni kandevoimelise aluspinnani.

Vanad kihid põhjalikult lihvida.

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

Eemaldage lahtised ja rebenenud oksad, samuti lahtised vaiku eritavad kohad ja puhastage sobiva vahendiga (nt lahusti V101, nitro-või universaallahusti).

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +25 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Pealekandmine pintsliga, rulliga, pihustiga.

Airless pihusti: düüsi suurus: 0,28 mm, materjali rõhk: 80-120 bar.

Airmix pihusti: düüsi suurus: 0,28 mm, materjali rõhk: 60-100 bar, õhurõhk: 1,2-2,0 bar.

Pihustuspüstol: düüsi suurus: 1,8-2,0 mm, õhurõhk: 2-2,5 bar.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.
Tagada hea ventilatsioon.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 1 tunni pärast

Ületöödeldav: ca. 4 tunni pärast

(23 °C ja 50 % suht. õhuniiskuse juures)

Ületöödeldav kiirendatud kuivatamise korral: eelkuivatamine ca. 20 minutit (ca. 20 °C ja 65-70 % suht. õhuniiskuse juures) / kuivatamine 75 minutit (ca. 45 °C, õhu tsirkulatsioon 1ms) / jahutamine

20 minutit.



Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ Lahjendamine

Vajaduse korral veega (maks. 5 %)

Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.

Töövahendid/puhastamine




Airless-, Airmix-pihustusseadmed, mahutiga pihustuspüstol, akrüülpintsel, mikrokiust värvirull

Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.