



Induline LW-710

Plānslāņa glazūra uz ūdens bāzes koksnei telpās un ārpus tām



Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaits paletē	96	22
	VPE	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	05	20
	Preces Nr.		
bezkrāsains	3987		■
Īpašās krāsas	3988	■	■

Patēriņš

100 - 150 ml / m² vienā darba operācijā vismaz 2 operācijās



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Skujkoki un lapu koki
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni
- Laba saliešana
- Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā
- Elpojošs
- Izcila (mitrā) saķere
- Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai
- Neatslāņojas
- Bez plēves konservējošiem un koksnes aizsardzības biocīdiem

Izstrādājuma dati



Saistviela	Akrilāts/alkīda sistēma
Blīvums (20 °C)	Apm. 1,04 g/cm ³
Smarža	raksturīga
Spīduma pakāpe	Spīdošs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- **DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"**

Iespējamie sistēmas produkti

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline GW-310* (3385)**
- **Induline GW-310 WF (3383)**

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

■ Sagatavošana

Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.

Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Noņemiet vaļīgos un saplaisājušos zarus, kā arī redzamos sveķainos laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, šķīdinātāju V 101, nitro vai universālo šķīdinātāju).

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem. Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

Bezgausa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 60 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2,0 bar.

Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-2,5 bar.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saņeri un krāsas toni uz pamatnes. Nodrošiniet labu ventilāciju.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām

(ar 23°C und 50 % r.m.)



Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc apmēram 20 minūtēm iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% relatīvais mitrums) / 75 minūtēm sausas fāzes (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūtēm dzesēšanas fāzes

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saisinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

Darba instrumenti/tīrīšana




Airless / Airmix izsmidzinātāji, izsmidzinātājs ar krūzīti, akrila suka, mikrošķiedras krāsas rullītis

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest majsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.