



MB PUReactive P-1


Primaire monocomposant pour membranes synthétiques et élastomères

| | |
|-------------------|-------------|
| Disponibilité | |
| Nbre / palette | 360 |
| Taille / Quantité | 1 l |
| Conditionnement | Bidon métal |
| Emballage / Code | 01 |
| Art. n° | |
| 4150 | ■ |

Consommation Env. 75 ml/m²



Domaines d'utilisation ■ Primaire pour les membranes synthétiques et élastomères



Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Peut être recouvert après 15 minutes
- Séchage rapide
- Adhérence optimale sur beaucoup de supports.
- Bonne adhérence propre

| | | |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Données techniques | Poids spécifique | 0,75 g/cm ³ |
| | Consistance | liquide |
| | Coloris | légèrement jaunâtre |

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- [MB PUReactive \(3003\)](#)
- [MB PUReactive TX \(2980\)](#)
- [MB PUReactive+ \(2982\)](#)
- [V 103 \(5699\)](#)

Préparation

- Exigences concernant le support
Le support doit être plan, stable, propre, dépoussiéré et exempt d'huile, de graisse et d'agents de séparation.
- Traitement préliminaire
Nettoyer le support avec le Solvant V103.


Préparation

- Préparation / Mélange
Secouer vigoureusement avant utilisation

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +40 °C.
Des températures plus basses prolongent le temps de durcissement, des températures plus élevées le réduisent.

Appliquer le matériel avec les outils appropriés.
L'application ultérieure de l'étanchéité liquide doit se faire dans le délai imparti.





| | |
|----------------------------------|--|
| | En cas de stockage prolongé ou de salissures intermédiaires, nettoyer ou apprêter à nouveau les surfaces. |
| Informations de mise en œuvre | Pour les matériaux non connus, il est indispensable de procéder à un test d'aptitude et de compatibilité. ■ Temps d'évaporation min. 15 minutes, max. 4 heures (20 °C/50 % HR) |
| Important | Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)! Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| Outillage / Nettoyage des outils | Brosse Nettoyer les outils de travail avec V 103 immédiatement après utilisation. Outils Remmers ➤ Flächenstreicher (4540) ➤ Heizkörperpinsel (4541) |
| Stockage / Tenue en stock | Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts. |
| Sécurité / Réglementations | Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur. |
| Elimination | Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts. |



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.