



Tex 4,8/100

Armovací sklotextilní síťovina potažená polymerními plasty



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	2400
Balení	
Typ balení	role
Kód obalu	02
Číslo výrobku	
4183	■

Spotřeba

Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/100



Oblasti použití

- Výztužná vložka pro plastem modifikované bitumenové silnovrstvé nátěry (PMBC)
- Výztužná vložka pro flexibilní polymerem modifikované silnovrstvé nátěry (FPD)



Vlastnosti výrobku

- Odolný proti kořenům rostlin
- Odolný alkáliím

Údaje o výrobku

Velikost oka	4,8 x 5,1 mm
Plošná hmotnost	Min. 75 g/m ²
Odolnost vůči roztržení osnova	1000 N/cm
Odolnost vůči roztržení útek	950 N/cm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- Remmers PMBCs
- Remmers FPDs

Zpracování

- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. -10 °C až do max. +50 °C.

Tkaninu zamáčkněte po celé ploše do povlakové hmoty.
Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění

- Remmers nářadí
- Collomix AR 170 (4247)
 - Ankerrührer (4249)
 - HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
 - Schöpfkelle (4103)
 - Schichtdickenkelle (4000)
 - Hladítko na fabiony (5047)
 - Rundkelle (4114)



Skladování / trvanlivost

Skladujte ve vzpřímené poloze a v suchu v původním obalu, minimální trvanlivost 24 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.