



Tex 4,8/100

E-üvegből készült, polimer műanyaggal bevont erősítőszövet



Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	2400
Kiszerezés	
Göngyöleg típusa	tekercs
Göngyölegkód	02
Terméksz.	
4183	■

Anyagszükséglet

Kb. 1,1 m²/m² Tex 4,8/100



Alkalmazási területek

- Erősítő betét műanyaggal módosított bitumen vastagbevonatokhoz (PMBC)
- Erősítő betét rugalmas, polimerrel módosított vastagbevonatokhoz (FPD)



Tulajdonságok

- Nem rothad
- Lúgálló

Termékjellemzők

Hálószem	4,8 x 5,1 mm
Felületsúly	min. 75 g/m ²
Szakítószilárdság lánc	1000 N/cm
Szakítószilárdság vetülék	950 N/ cm

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Remmers műanyaggal modifikált bitumen vastagbevonatok (PMBC-k)
- Remmers polimerrel módosított vastagbevonatok (FPD)

Feldolgozás

■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapelület hőmérséklete: min. -10 °C és max. + 50 °C.

A szövet teljes felületét a bevonatrétegbe kell belenyomni.
Átlapolási zóna hossz- és keresztirányban ≥ 10 cm.

Tudnivalók

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk

Remmers szerszámok

- Collomix AR 170 (4247)
- Ankerrührer (4249)
- HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
- Schöpfkelle (4103)
- Schichtdickenkelle (4000)
- Profilkelle (5047)
- Rundkelle (4114)

**Tárolás/eltarthatóság**

Eredeti kiserelésben felállítva és száraz helyen tárolva min. 24 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.