Tex 4,8/100

Wapeningsnet van E-glas bekleed met polymere kunststoffen

Type/naam	Leverbaar	
	Aantal per pallet	2400
	Grootte / hoeveelheid	**1,0 m x 50 m**
	verpakking	rol
	verpakkingscode	02
	art.nr.	
Tex 4,8/100	4183	■

Verbruik

Ca. 1,1 m²/m² Tex 4,8/100



Toepassing

- Versterkingslaag voor kunststof-gemodificeerde bitumeuze deklagen (PMBC)
- Versterkingslaag voor flexibele polymeer-gemodificeerde deklagen (FPD)

Eigenschappen

- Rottingsvast
- Alkalibestendig

Technische gegevens

Maaswijdte	4,8 x 5,1 mm
Gewicht	min. 75 g/m²
Scheursterkte lengterichting	1000 N/cm
Scheursterkte dwarsrichting	950 N/ cm

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **Remmers PMBC's**
- **Remmers FPDs**

Verwerking

- **Verwerkingsrichtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en substraattemperatuur: min. -10 °C tot max. +50 °C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. -10 °C tot max. +50 °C.

Het weefsel volledig in de coating drukken.
Overlappingszone in lengte en dwarsrichting ≥ 10 cm.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

Remmers gereedschap

- **Collomix AR 170 (4247)**
- **Ankermixer (4249)**
- **HEXAFIX® Retrofit adapter (4283)**
- **Scheplepel (4103)**
- **Laagdiktespaan (4000)**
- **Holle plintspaan met schuine zijde (5047)**
- **Rond spaan (4114)**

Opslag / houdbaarheid	Ten minste 24 maanden wanneer rechtop en droog bewaard in de oorspronkelijke verpakking.

Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.