



Tex 4,8/100



Armovaná sieťka vyrobená zo sklotextilných vlákien potiahnutá polymérnymi plastmi

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	2400
Balenie	1,0 m x 50 m
Druh balenia	rola
Kód obalu	02
Číslo výrobku	
4183	■

Spotreba Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/100



Oblasti použitia

- Výstužná vložka pre plastom modifikované bitúmenové hrubovrstvé nátery (PMBC)
- Výstužná vložka pre flexibilné polymérom modifikované hrubovrstvé nátery (FPD)



Vlastnosti výrobku

- Odolný proti koreňom rastlín
- Odolný proti alkáliám

Informácie o výrobku

Veľkosť oka	4,8 x 5,1 mm
Plošná hmotnosť	Min. 75 g/m ²
Pevnosť v ťahu reťazca	1000 N/cm
Pevnosť v ťahu tkaniva	950 N/cm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **Remmers PMBCs**
- **Remmers FPDs**

Spracovanie

- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. -10 °C do max. +50 °C.

Tkaninu vtlačte do náterovej hmoty po celej ploche.
Oblasť prekrytia v pozdĺžnom a priečnom smere ≥ 10 cm.

Upozornenie

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Skladovanie

Skladovanie vo vzpriamenej polohe a v suchu v pôvodnom obale, minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Likvidujte podľa platných predpisov.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.