



## Rundschnur

Vysoce elastická PE pěna s uzavřenými póry



Průměr	Dostupnost							
	Počet kusů na paletě	9000	5400	2250	1350	900	720	960
	<b>Balení</b>	<b>1500 m</b>	<b>600 m</b>	<b>250 m</b>	<b>150 m</b>	<b>100 m</b>	<b>80 m</b>	<b>120 m</b>
	Typ balení	karton	karton	karton	karton	karton	karton	karton
	Kód obalu	01	01	01	01	01	01	01
	<b>Číslo výrobku</b>							
ø 6 mm	4260	■						
ø 10 mm	4261		■					
ø 15 mm	4262			■				
ø 20 mm	4263				■			
ø 25 mm	4264					■		
ø 30 mm	4265						■	
ø 40 mm	4266							■

Spotřeba Dle potřeby

Oblasti použití

- Vyplnění spár ve vnitřním i venkovním prostředí
- Pro stavbu spár podle DIN 18540

Vlastnosti výrobku

- Extrudovaný výplňový materiál vyrobený z polyethylenu (PE)
- Uzavřená struktura pórů podle DIN 18540
- Dobrá kompatibilita
- Vodoodpudivý
- Odolný vůči stárnutí
- Běžně hořlavý ( třída hořlavosti B2)

Údaje o výrobku

Pevnost v tlaku podle DIN 53571	Cca 85 kpa
Prodloužení při přetržení podle DIN 53571	Cca 170 %
Rozsah provozní teploty	Cca -40/+70 °C
Nasákavost vodou	< 1 %
Objemová hustota	Cca 30 kg/m <sup>3</sup>

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [MultiSil \(7380\)](#)
- [MultiSil NUW \(7525\)](#)
- [MS 150 \(7505\)](#)
- [PU AW \(7630\)](#)
- [Verguss PUR 2K \(7550\)](#)
- [Verguss AW 2K \(7641\)](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad  
Stěny spár musí být nosné, suché, čisté, bez oleje. Kovy musí být leskle čisté.



#### Zpracování



- Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +35 °C.

Vtlačte materiál do dutiny kloubu vhodným nástrojem.

#### Upozornění při zpracování

Nepoužívejte ostré nástroje, protože by mohly poškodit povrch uzavřených pórů.  
Pro bezpečné držení a omezení hloubky spáry musí být průměr asi o 20% větší než šířka spáry.

#### Upozornění

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.  
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

#### Skladování / trvanlivost



Neomezeně

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.