



Rundschnur

Itin elastingas, uždarytų ląstelių putų polietileno (PE) užpildas



Skersmuo	Variantai							
	Kiekis ant paletės	9000	5400	2250	1350	900	720	960
	Pakuotė	1500 m	600 m	250 m	150 m	100 m	80 m	120 m
	Pakuotės rūšis	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė	Dėžė
	Pakuotės kodas	01	01	01	01	01	01	01
	Artikulo Nr.							
∅ 6 mm	4260	■						
∅ 10 mm	4261		■					
∅ 15 mm	4262			■				
∅ 20 mm	4263				■			
∅ 25 mm	4264					■		
∅ 30 mm	4265						■	
∅ 40 mm	4266							■

Išėiga Pagal poreikį

Panaudojimo sritys

- Sandūrų užpildymui viduje ir lauke
- Konstrukcinėms jungtims pagal DIN 18540

Savybės

- Ekstruzinė užpildymo medžiaga iš polietileno (PE)
- Uždarytų ląstelių pagal DIN 18540
- Geras suderinamumas
- Nepralaidus vandeniui
- Atsparus senėjimui
- Įprastai užsiliepsnoja (B2 degumo klasė)

Produkto duomenys

Suspaudimo kietumas pagal DIN 53571	Apie 85 kpa
Pailgėjimas traukiant pagal DIN 53571	Apie 170 %
Darbo temperatūros diapazonas	Apie -40/+70 °C
Vandens absorbcija	< 1 %
Tūrinis tankis	Apie 30 kg/m ³

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- MultiSil (7380)
- MultiSil NUW (7525)
- MS 150 (7505)
- PU AW (7630)
- Verguss PUR 2K (7550)
- Verguss AW 2K (7641)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui

Siūlių kraštai turi būti tvirti, sausi, švarūs ir neriebaluoti, metalas – nušveistas.



Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +35 °C.
Tinkamu įrankiu įspausti medžiagą į sandūros ertmę.

Apdorojimo nurodymai

Nenaudoti aštrių objektų, kad nebūtų pažeistas uždarytų ląstelių paviršius.
Norint užtikrinti patikimą sandarinimą ir apriboti sandūros gylį, skersmuo turi būti maždaug 20 % didesnis už sandūros plotį.

Nurodymai

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Sandėliavimas/ galiojimas

neribotas



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.