



Rugvulling

Zeer elastisch, rond, geslotencellig PE-schuim



Diameter	Leverbaar							
	Aantal per pallet	9000	5400	2250	1350	900	720	960
	Grootte / hoeveelheid	1500 m	600 m	250 m	150 m	100 m	80 m	120 m
	verpakking	doos	doos	doos	doos	doos	doos	doos
	verpakkingscode	01	01	01	01	01	01	01
	art.nr.							
ø 6 mm	4260	■						
ø 10 mm	4261		■					
ø 15 mm	4262			■				
ø 20 mm	4263				■			
ø 25 mm	4264					■		
ø 30 mm	4265						■	
ø 40 mm	4266							■

Verbruik Naar behoefte

Toepassing

- Het opvullen van voegen in binnen- en buitenruimtes
- Voor bouwvoegen volgens DIN 18540

Eigenschappen

- Geëxtrudeerd opvulmateriaal van polyethyleen (PE)
- Met gesloten cellen volgens DIN 18540
- Goede compatibiliteit
- Waterafstotend
- Bestand tegen veroudering
- Normale brandbaarheid (brandklasse B2)

Technische gegevens

[pk_an_stauchhaerte]	ca. 85 kPa
[pk_an_bruchdehnung_din_53571]	ca. 170 %
[pk_an_temperatureinsatzbereich]	ca. -40°C/+70°C
[pk_an_wasseraufnahme]	< 1 %
Dichtheid	Ca. 30 kg/m ³

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- MultiSil (7380)
- MultiSil NUW (7525)
- MS 150 (7505)
- PU AW (7630)
- Gietkit PUR 2K (7550)
- Gietkit AW 2K (7641)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De voegzijanten moeten draagkrachtig, droog, schoon en vetvrij zijn, metaal blank.

Verwerking

- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.



Materiaal met geschikt gereedschap in de voegenholte duwen.



Verwerkingstip	Geen scherpe voorwerpen gebruiken, zodat de geslotencellige oppervlakte niet beschadigd wordt. Voor een stevige grip en de beperking van de voegdiepte, moet de diameter ongeveer 20% groter zijn dan de voegbreedte.
Opmerking	Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Opslag / houdbaarheid	Onbeperkt



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.