

Tape VF 350 HC

Dichtmanschette für Rohrdurchführungen

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	50
	Größe / Menge	5 Stück
	Gebinde-Typ	Karton
	Gebinde-Schlüssel	01
	Art.-Nr.	
blau	4804	■

Verbrauch

Nach Bedarf



Anwendungsbereiche

- Innen und Außen
- Abdichtung von Rohren und Kabeln gegen nicht drückendes und drückendes Wasser



Eigenschaften

- Hochflexibel
- Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
- Spezielle Vliesbeschichtung

Produktkenndaten

Trägermaterial	Träger: Polypropylenvlies, ober-/unterseitig, Beschichtung: Elastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer
UV-Beständigkeit	Min. 500 h (DIN EN ISO 4892-2)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C / +90 °C
Dicke	Ca. 0,7 mm
Wasserundurchlässigkeit	Ca. 1,5 bar
Berstdruck	Max. 2 bar
Bruchdehnung	Längs: 70 % Quer: 335 %
Chemische Beständigkeit nach 7-tägiger Lagerung bei Raumtemperatur in folgenden Chemikalien	Salzsäure 3%, Schwefelsäure 35%, Zitronensäure 100g/l, Milchsäure 5%, Kalilauge 20%, Natriumhypochlorid 0,3 g/l, Meerwasser 20 g/l
Höchstzugkraft	Längs: 104 N/15 mm Quer: 23 N/15 mm
Materialgewicht	Ca. 43 g/m

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **Remmers PMBCs**

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- **Vorbereitungen**



Grate und Mörtelreste entfernen.
Ecken und Kanten fassen oder brechen.
Kiesnester entfernen und Lunker füllen.
Detaillierte Angaben dem aktuellen Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes entnehmen.

Verarbeitung



Abdichtungsbaustoff als Kleber vorlegen, Formstück vollflächig blasenfrei einarbeiten.
Je nach Abdichtungsprodukt erfolgen die Abdichtungslagen.

Verarbeitungshinweise

Die zulässigen Verarbeitungstemperaturen richten sich nach den Produkteigenschaften der verwendeten Abdichtungsprodukte.
Auftrag des Abdichtungsmaterials quer zum Fugenband ausführen, Fugenband darf nicht beschädigt werden.

Hinweise

Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.
Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte / Reinigung




Für den Zuschnitt: Schere oder Messer
Für die Abdichtung: Rolle, Quast oder Spachtel

Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- > **Rollerbügel (4449)**
- > **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- > **Heizkörperpinsel (4541)**

Lagerung / Haltbarkeit



Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar.

Entsorgungshinweis

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insofern empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.