

Tape VF 350 HC

Taśma uszczelniająca klasy premium, na bazie kauczuku NBR, zbrojona włókniną

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	550
	Jedn. opak.	5 szt.
	Rodzaj opakowania	karton
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
niebieski	4804	■

Zużycie

wg potrzeb



Obszary stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Uszczelnianie rur i kabli przeciw wodzie nienapierającej i napierającej



Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
- Materiał pokryty specjalną włókniną

Dane techniczne produktu

Nośnik	Nośnik: włóknina polipropylenowa, po stronie wierzchniej i na spodzie, Powłoka: odporny na starzenie, termoplastyczny elastomer
Odporność na UV	Min. 500 godz. (DIN EN ISO 4892-2)
Odporność termiczna	-30 °C / +90 °C
Grubość	Ok. 0,7 mm
Wodoszczelność	Ok. 1,5 bar
Ciśnienie rozrywające	Maks. 2 bar
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż: 70 % w poprzek: 335 %
Odporność chemiczna po upływie 7 dniowego przetrzymywania w temp. pokojowej nast. chemikaliów:	Kwas solny 3%, kwas siarkowy 35%, kwas cytrynowy 100g/l, kwas mlekowy 5%, zasada potasowa 20%, podchloryn sodowy 0,3 g/l, woda morską 20 g/l
Maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż: 104 N/15 mm w poprzek: 23 N/15 mm
Ciężar materiału	Ok. 43 g/m

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)
- PMBC marki Remmers

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- Przygotowania



Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub szlifować. Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić. Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.	
Sposób stosowania 	Uszczelnienie budowlane należy zastosować jako klej, a następnie osadzić kształtkę, przykładając ją całą powierzchnią, bez pozostawiania pęcherzy powietrza Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.
Wskazówki wykonawcze	Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C. Materiał uszczelniający należy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.
Wskazówki	Należy uwzględnić aktualne przepisy. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Narzędzia / czyszczenie 	Do docinania: nożyczki lub nóż Do uszczelniania: wałek, pędzel lub szpachelka Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą. Narzędzia z oferty Remmers ➤ Rączka do wałka (4449) ➤ Wałek do epoksydów (5045) ➤ Heizkörperpinsel (4541)
Przechowywanie / trwałość 	W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.
Wskazówka dotycząca utylizacji	Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność