



Tape VF 250

Aukštos kokybės, iš abiejų pusių audinio pluoštu dengta „Premium“ klasės sandarinimo juosta, pagaminta iš nitrilo kaučiuko

Variantai	
Kiekis ant paletės	1200
Pakuotė	50 m
Pakuotės rūšis	Ritinytis
Pakuotės kodas	01
Artikulo Nr.	
4805	■

Išga

Pagal poreikį



Panaudojimo sritys



- Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
- Vandeniui atsparaus betono konstrukcijų sandūrų hidroizoliacija (pagal Sandūrų testavimo principus)
- Kompozicinė hidroizoliacija
- Cokolio hidroizoliacija
- Klįjavimas prie lanksčių polimerais modifikuotų storų dangų ir integravimas su jomis
- Su žeme besiliečiančių konstrukcijų hidroizoliacija
- Saugi ir vandeniui nelaidi vidinių kampų ir jungčių hidroizoliacija
- Sujungimas su gretimais komponentais
- Sujungimas su nemineraliniais komponentais
- Naudojama kartu su įtrūkius perdengiančiomis mineralinėmis sandarinimo suspensijomis ir lanksčiomis, polimerais modifikuotomis storomis dangomis

Savybės

- Itin elastinga
- Didelis atsparumas tempimui
- Speciali pluoštinė danga

Produkto duomenys

Atsparumas temperatūrai	nuo -20 °C iki +90 °C
Storis	0,9 mm
Sd vertė	5 m
Vandens nepralaidumas	Apie 3,0 bar
Didžiausia tempimo jėga	Skersai: >175 % Išilgai: >137 % Po sąlyčio su skystomis cheminėmis medžiagomis Skersai: >128 % Išilgai: >169 %
Spalva	Mėlyna

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- MB 2K (3014)
- MB FL 2K (3001)
- MB 2K TX (3004)
- WP Flex 1K (0445)



Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- Paruošimas
Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.
Pašalinti žvyro sankaupas ir užpildyti ertmes.
Nemineralinius paviršius kruopščiai nuvalyti, kad neliktų riebalų likučių, ir prireikus pašiaušti.
Ant mineralinių ir porėtų pagrindų kaip kontaktinį sluoksnį padengti hidroizoliacinę medžiagą!
Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

Apdorojimas



Hidroizoliacinę medžiagą tepti kaip klijus ir užklijuoti sandarinimo juostą ant viso paviršiaus, kad nesusidarytų pūslių.
Hidroizoliacijos sluoksnių skaičius priklauso nuo naudojamo hidroizoliacinio produkto.

Apdorojimo nurodymai

Leistina apdorojimo temperatūra nustatoma atsižvelgiant į naudojamų hidroizoliacinių produktų savybes.
Hidroizoliacinę medžiagą dengti skersai sandarinimo juostos, jos pažeidžiant.

Nurodymai

Būtina laikytis galiojančių techninių reglamentų.
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!


Darbo įrankiai/ valymas



Kirpimui: žirkklės arba peilis
Sandarinimui: volelis, platus teptukas arba glaistymo mentelė
Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

- Remmers įrankiai
- Rollerbügel (4449)
 - Epoxy-Rolle (5045)
 - Heizkörperpinsel (4541)

Sandėliavimas/ galiojimas



Esant kambario temperatūrai, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir sausoje vietoje produktą galima laikyti neribotą laiką.

Atliekų šalinimo nurodymai

Atliekos šalinamos pagal galiojančias taisykles.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.