



Tape VF 250

Hoogwaardige, dubbelzijdige fleecesgecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type/naam	Leverbaar	
	Aantal per pallet	1200
	Grootte / hoeveelheid	50 m
	verpakking	rol
	verpakkingscode	01
	art.nr.	
Tape VF 250	4805	■

Verbruik Naar behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Afdichting bij de overgang naar waterdichte betonconstructies (PG-ÜBB)
- Afdichting in combinatie (AiV)
- Sokkelafdichting
- Verbinding en integratie en flexibele polymeergemodificeerde coatings met niet-minerale bouwmaterialen en verbindingvlakken zoals kunststof, metaal en hout.
- Voor afdichting van funderingen in contact met de grond
- Veilige en waterdichte afdichting van binnenhoeken en voegen
- Verbinding met naastliggende bouwdelen
- Verbinding met niet-minerale bouwdelen
- Toepassing in verbindingen met scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en flexibele polymeergemodificeerde deklagen

Eigenschappen

- Zeer flexibel
- Grote buigzaamheid en terugstelkracht
- Speciale vliesafwerking op de bovenkant

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Dikte	0,9 mm
Sd-waarde	5 m
Waterdichtheid	Ca. 3,0 bar
Maximum trekkracht	Dwars: >175 % In de lengterichting: >137 % Na blootstelling aan vloeibare chemicaliën Dwars: >128 % In de lengterichting: >169 %.
Kleur	Blauw

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [MB FL 2K \(3001\)](#)
- [MB TX 2K \(3004\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
 Draagkrachtige, schone en stofvrije ondergrond.



- **Vorbereitung**
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.
Niet minerale ondergronden volledig reinigen en ontvetten, eventueel opruwen.
Op minerale en ruwe ondergronden een schraaplaag van de afdichtingsmortel opzetten.
Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

Verwerking



Afdichtmateriaal als contactlaag leggen, voegenband volledig dekkend, zonder luchtbellen, inwerken.
Afhankelijk van het waterdichtingsproduct worden de waterdichtingslagen aangebracht.

Verwerkingstip

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten.
Het afdichtingsmateriaal dwars op de Voegenband aanbrengen, de Voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische voorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging




Voor het op maat knippen: schaar of mes
Voor het afdichten: rol, borstel of spatel

Voor het knippen: schaar of mes
Voor de afdichting: rol, kwast of spatel
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- [Beugel voor verfroller \(4449\)](#)
 - [Epoxyroller \(5045\)](#)
 - [Radiatorborstel \(4541\)](#)

Opslag / houdbaarheid



Op kamertemperatuur, tegen direct zonlicht beschermen en droog opgeslagen, onbeperkt houdbaar.

Afval

Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.