




Tape B 240 E / Tape B 240

Dilatační páska na utěšňování stavebních spár

Popis	Rozměry (délka x šířka)	Dostupnost		
		Počet kusů na paletě	140	24
		Balení	7 m	30 m
		Typ balení	role	role
		Kód obalu	01	01
		Číslo výrobku		
Tape B 240 E	[abmessungen_4806]	4806	■	
Tape B 240	[abmessungen_4813]	4813		■

Spotřeba Dle potřeby

Oblasti použití



- Exteriér
- Utěsnění stavebních spár
- Utěsnění pracovních spár a řízených trhlin
- Zapracování u MB 2K

Vlastnosti výrobku

- Flexibilní
- Trvale těsní
- Kompatibilní s bitumenem (asfalt, pryskyřice)
- Odolný vůči chladu

Údaje o výrobku

Pevnost v tahu v příčném směru > 5,5 N/mm²
podle DIN 53504

Prodloužení při přetržení v příčném směru > 312 %
podle DIN 53504

Pevnost v tahu v podélném směru > 5,3 N/mm²
podle DIN 53504

Prodloužení při přetržení v podélném směru > 138 %
podle DIN 53504

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Další informace

- **Zvláštní ujednání - Těsnění stavebních a dilatačních spár na souvislých podlahových deskách**

Systemové produkty

- **MB 2K (3014)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Odstranit ostré hrany a zbytky malty.
Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.
Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

Zpracování

Na obě strany spáry položte 20 cm kontaktní vrstvy.
Zaprvte spárovací pásku.



Následné izolační vrstvy nanášejte nejméně 10 cm za spárovací pásku.
Vyznačená dilatační zóna musí zůstat volná.

Upozornění při zpracování

Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnících produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Skladování / trvanlivost

Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.



Bezpečnostní údaje

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.