



Tape B 240 E

Vuugiteip hoone eraldusvuukide tihendamiseks

tüüp / nimetus [LANG_ABMESSUNGEN]	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	980	720
	Pakendi kaal	7 m	30 m
	Pakendi tüüp	Rull	Rull
	Pakendi kood	01	01
	Artikli number		
Teip B 240 E [abmessungen_4806]	4806	■	
Teip B 240 [abmessungen_4813]	4813		■

Kulu Vastavalt vajadusele

Kasutusala



- Väljas
- Hoone eraldusviikide tihendamine
- Töö- ja ohutusvuukide tihendamine
- Sissetöötamine MB 2K

Omadused

- Paindlik
- Püsivalt tihendav
- Talub bituumenit
- Külmakindel

Toote andmed

Tõmbetugevus ristisuunas > 5,5 N/mm²
DIN 53504 järgi

Katkevenivus ristisuunas > 312 %
DIN 53504 järgi

Tõmbetugevus pikisuunas > 5,3 N/mm²
DIN 53504 järgi

Katkevenivus pikisuunas > 138 %
DIN 53504 järgi

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ [Erikokulepe - hoone eraldusvuukide tihendamine läbivatel põrandapaneelidel](#)

Võimalikud süsteemitooted

➤ [MB 2K \(3014\)](#)



Töö ettevalmistamine

■ **Nõuded aluspinnale**
Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

■ **Ettevalmistamine**
Eemaldage kraatid ja mördijäägid.
Eemaldada killustikupesad ja täita tühimikud.
Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

Töötlemine

Eelnevalt paigaldage vuugist mõlemale poole 20 cm kontaktkiht.
Paigaldage vuugiteip.
Kandke järgnevad tihenduskihid vähemalt 10 cm üle vuugiteibi.
Tähistatud venimistsoon tuleb vabaks jätta.

Töötlemisjuhised


Lubatud töötlemistemperatuurid tulenevad kasutatud tihendustoodete omadustest.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Ladustamine/säilivusaeg

Piiramatult säilivusaeg hoidmisel toatemperatuuril kuivas kohas, kaitstuna otsese päikese kiirguse eest.



Ohutus/Regulatsioonid

Utiliseerimine vastavalt ametlikele ettekirjutustele.

Jäätmekäitlusjuhised

Utiliseerimine vastavalt ametlikele ettekirjutustele.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.