



## Tape B 240 E

Bande d'armature pour l'étanchéité des joints de séparation entre bâtiments

Type de signification	Dimensions (longueur x largeur)	Disponibilité		
		Nombre/palette	980	720
		<b>Unités de conditionnement</b>	<b>7 m</b>	<b>30 m</b>
		Type de conditionnement	Rouleau	Rouleau
		Clé de fermeture	01	01
		<b>Art. n°</b>		
Tap B 240 E	7 m x 240 mm (avec les pièces finales)	4806	■	
Tape B 200	30 m x 240 mm	4813		■

**Consommation** Selon les besoins

### Domaines d'application



- A l'extérieur
- Etanchéité des joints de séparation entre bâtiments
- Etanchéité des joints de construction et des joints de rupture
- Insertion dans le produit MB 2K

### Propriétés

- Flexible
- Etanchéité permanente
- Résistant aux bitumes
- Résistant au froid

### Caractéristiques techniques

Résistance à la traction en diagonale conformément à DIN 53504 > 5,5 N/mm<sup>2</sup>

Allongement de rupture en diagonale conformément à DIN 53504 > 312 %

Résistance à la traction sur la longueur conformément à DIN 53504 > 5,3 N/mm<sup>2</sup>

Allongement de rupture sur la longueur conformément à DIN 53504 > 138 %

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

#### Attestations

➤ **Sondervereinbarung - Abdichtung von Gebäudetrennfugen auf durchgehenden Bodenplatten**

#### Préparation du travail

■ **Exigences du support**

Porteur, propre et sans poussière.

■ **Traitement préliminaire**

Éliminer les bavures et restes de mortier.

Éliminer les nids de gravier et remplir les cavités.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter les fiches techniques actuelles de chaque produit.

#### Mise en oeuvre

Appliquer la couche de contact 20 cm sur les deux côtés du joint.

Insérer le tissu d'armature.

Appliquer les couches d'étanchéité suivantes au moins 10 cm au-delà du Tissu d'armature.

La zone d'expansion marquée doit rester libre.

#### Applications

Les températures de mise en oeuvre admises dépendent des propriétés de produit des produits d'étanchéité utilisés.

#### Remarques

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

#### Stockage / Conservation

Stocké sec, à température ambiante et à l'abri du sol, la durée de vie est pratiquement illimitée.



#### Sécurité / réglementation

Élimination selon les prescriptions légales.

---

Elimination

Élimination selon les prescriptions légales.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.