




Tape B 240 E / Tape B 240

Siūlių juosta pastatų skiriamosioms siūlėms sandarinti

Tipas / Aprašymas	Matmenys (Ilgis x Plotis)	Variantai	
		Kiekis ant paletės	980
		Pakuotė	7 m
		Pakuotės rūšis	Ritinys
		Pakuotės kodas	01
		Artikulo Nr.	
Tape B 240 E	7 m x 240 mm (su galiniais kraštais)	4806	■
Tape B 240	30 m x 240 mm	4813	■

Išėiga Pagal poreikį

Panaudojimo sritys



- Skirta išoriniams paviršiams
- Pastatų skiriamųjų siūlių sandarinimui
- Darbinių ir kompensacinių siūlių sandarinimui
- Naudojama kartu su produktu „MB 2K“

Savybės

- Elastingumas
- Ilgalaikis sandarinimas
- Tinka naudoti su bitumu
- Atsparumas šalčiui

Produkto duomenys

Atsparumas tempimui skersai pagal DIN 53504	> 5,5 N/mm ²
Pailgėjimas trūkio metu skersai, pagal DIN 53504	> 312 %
Atsparumas tempimui išilgai pagal DIN 53504	> 5,3 N/mm ²
Pailgėjimas trūkio metu išilgai pagal DIN 53504	> 138 %

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ [Sondervereinbarung - Abdichtung von Gebäudetrennfugen auf durchgehenden Bodenplatten](#)

Galimi sistemos produktai

➤ [MB 2K \(3014\)](#)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- Paruošimas
Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.
Pašalinti žvyro sankaupas ir užpildyti ertmes.
Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

Apdorojimas

Padengti kontaktinį sluoksnį iš abiejų siūlės pusių po 20 cm.
Įterpti siūlių juostą.
Tolesnius sandarinimo sluoksnius dengti mažiausiai 10 cm virš siūlių juostos.
Pažymėtą išsiplėtimo zoną palikti nepadengtą.



Apdorojimo nurodymai	Leistina apdorojimo temperatūra nustatoma atsižvelgiant į naudojamų sandarinimo produktų savybes.
Nurodymai	Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Sandėliavimas/ galiojimas	Esant kambario temperatūrai, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir sausoje vietoje produktą galima laikyti neribotą laiką.
Saugumas/ reglamentai	Atliekos šalinamos pagal galiojančias taisykles.
Atliekų šalinimo nurodymai	Atliekos šalinamos pagal galiojančias taisykles.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.