

Tape B 200/A

Bande de joint / angle intérieur et extérieur à base de polyolefines flexibles pour l'étanchéité des joints de mouvement

Teinte	Disponibilité			
	Nbre / palette	2500	500	500
	Taille / Quantité	**1 rouleau**	**25 pièces carton**	**25 pièces carton**
	Conditionnement	L: 20 m H: 200 mm	L/B: 250 mm H: 125 mm	L/B: 250 mm H: 125 mm
	Emballage / Code	01	01	01
	Art. n°			
Tape B 200/A	4807	■		
Tape B 200 IC (coin intérieur)	4809		■	
Tape B 200 EC (coin extérieur)	4810			■

Consommation

1 m/m



Domaines d'utilisation

- Étanchéité des joints de mouvement et de construction dans des zones particulièrement sollicitées comme par ex. les éléments en contact avec les eaux usées (accord spécial requis)

Propriétés

- Etanchéité permanente
- Résistant aux acides dilués et solutions alcalines comme solutions salines

Données techniques

Résistant aux UV	Au moins 6500 h (DIN EN ISO 4892-2)
Résistance aux températures	-30 °C / +90 °C
Epaisseur	1,0 mm
Prise de force	25 % d'allongement transversal : 42,7 N/mm², 50 % d'allongement transversal : 49,2 N/mm².
Résistance au déchirement	Transversalement/longitudinalement: 100 N (DIN EN 12310-2)
Imperméabilité à l'eau	> 4 bar
Composition	Élastomère fonctionnalisé thermoplastique
Pression d'éclatement	Max. > 4 bar
Réaction au feu	classe B2
Allongement de rupture	Longitudinalement/transversalement: 1000 % (DIN EN ISO 527-3)
Résistance chimique après 7 j-stockage à température ambiante avec les produits chimiques suivants	Acide chlorhydrique 3% résistant, acide sulfurique 35% résistant, acide citrique 100g/l résistant, acide lactique 5% résistant, potasse 20% résistant, hypochlorite de sodium 0,3 g/l résistant, eau de mer 20 g/l résistant
Largeur totale	200 mm
Résistance à la déchirure	> 4,0 N/mm²
Résistance à la rupture	Longitudinalement/transversalement: 14 N/mm² (DIN EN ISO 527-3)
Poids du matériel	930 g/m²

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- **Epoxy MT 100 (0936)**
- **Epoxy FAS 100 (0916)**
- **Add TX (0942)**

Préparation

Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.
Support minéral plan.

Traitement préliminaire
Eliminer les bavures et restes de mortier.
Briser / chanfreiner les angles et les arêtes.
Eliminer les nids de gravier et remplir les cavités.
Pour plus d'information détaillée concernant le produit de collage, veuillez consulter les fiches techniques actuelles du product respectif.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Appliquer le produit de collage ou d'insération comme spécifié dans la fiche technique.

	Insérer le bord perforé et ensuite incorporer le produit de collage ou d'insération dans la couche suivante. La bande d'armature peut être soudée chaude avec les pistolets à air chauds usuels (au moins 2300 Watt). Veiller à ce que on fonde seulement le support avec la température la plus basse possible et que la densité du produit n'entre pas en danger. Poncer les endroits à souder.
Informations de mise en œuvre	Les températures de mise en oeuvre admises dépendent des propriétés de produit des produits d'étanchéité utilisés. Seulement travailler de manière transversale avec une spatule lors de l'insértion du tissu d'armature. Pas utiliser des objets aux arêtes saillantes
Important	Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Outillage / Nettoyage des outils	Pour la coupe: cisailles et couteau Pour l'étanchéité: rouleau, brosse ou spatule Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.
Stockage / Tenue en stock 	Dans un dépôt frais, sec et l'abri des rayons UV, au moins 12 mois. Après l'ouverture de l'emballage, l'appliquer dans les 2 mois.
Elimination	Élimination selon les prescriptions légales.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.