



## Tape VF 120 [eco]

Hoogwaardige afdichtingstape op basis van NBR-rubber



Type/naam	Leverbaar			
	Aantal per pallet	120	240	224
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>50 m</b>	<b>10 stuk</b>	<b>10 stuk</b>
	verpakking	rol	doos	doos
	verpakkingscode	01	01	01
	<b>art.nr.</b>			
TAPE VF 120 [eco]	4827	■		
TAPE VF 120 [eco] IC / Binnenhoek	4828		■	
TAPE VF 120 [eco] EG / buitenhoek	4829			■

Verbruik Volgens behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Afdichting bij de overgang op waterdichte betonconstructies (PG-FBB deel 1)
- Sokkelafdichting
- Verbinding en integratie en flexibele polymeergemodificeerde coatings met niet-minerale bouwmaterialen en verbindingvlakken zoals kunststof, metaal en hout.
- Op niet-minerale bouwmaterialen en aansluitingen zoals plastic, metaal en hout.

Eigenschappen

- Zeer flexibel
- Grote buigzaamheid en terugstelkracht
- Dubbelzijdige, speciale vliescoating (dikte 0,6 mm, temperatuurbestendigheid -20 °C tot +90 °C)
- Dikte: 0,6 mm
- Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +90 °C
- Voldoet aan de hoogste milieu- en gezondheidseisen

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +90 C
Dikte	0,60 mm
Waterdruk	dicht bij 3 bar
Breedte	120 mm
Kleur	grijs

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten > [MB 2K \[eco\] \(2940\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- Voorbereiding  
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.  
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.  
Niet minerale ondergronden volledig reinigen en ontvetten, eventueel opruwen.  
Op minerale en ruwe ondergronden een schraaplaag van de afdichtingsmortel opzetten.  
Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.



Verwerking



Afdichtmateriaal als contactlaag leggen, voegenband volledig dekkend, zonder luchtbelletjes, inwerken.  
In hoekgebieden worden Tape VF 100 IC en Tape VF 75 EC overlappend met de Tape ingewerkt.  
Voor doorvoeren kan Tape VF 120 VC of een uit Tape VF vervaardigd vormstuk worden gebruikt.  
Afhankelijk van het waterdichtingsproduct worden de waterdichtingslagen aangebracht.

Verwerkingstip

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten.  
Het afdichtingsmateriaal dwars op de Voegenband aanbrengen, de Voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische voorschriften in acht nemen.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.  
Altijd een proefvlak opzetten!


Gereedschap / reiniging



Voor het knippen: schaar of mes  
Voor de afdichting: rol, kwast of spatel  
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- > Epoxyroller (5045)
  - > Beugel voor verfroller (4449)
  - > Radiatorborstel (4541)

Opslag / houdbaarheid



Op kamertemperatuur, tegen direct zonlicht beschermen en droog opgeslagen, onbeperkt houdbaar.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.