



Color SIL.RU

Высококачественная фасадная краска с минеральным характером для атмосферостойких фасадных покрытий

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете		
	Единица упаковки	2,5 л	10 л
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	03	10
	Арт. №		
weiss / белый, База А	492930	■	■
Basis C / База С	496036	■	■
Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.			
Предварительное наполнение емкостей База А: 49293003 - 2,5 л; 49293010 - 10 л База С: 49603603 - 2,35 л; 49603610 - 9,4 л			

Расход



~ 200 мл/м² на один слой в зависимости от состояния основания

Необходимо нанести 2 слоя.

Расход зависит от впитывающей способности поверхности

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы (например, кирпич, бетон, минеральные штукатурки и т.п.)
- Минеральные основания групп PII (известково-цементные) и PIII (цементные)
- Прочные силикатные, силиконовые и матовые дисперсионные покрытия
- Полимерные штукатурки

Свойства



- Оптимальная адгезия к обрабатываемой поверхности
- Хорошая атмосферостойкость
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Хорошая кроющая способность и легкий заполняющий эффект
- Простота в применении

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Связующее вещество	полимерная дисперсия
Плотность (20 °С)	~ 1,5 кг/л
Вязкость (20 °С)	тиксотропная

■ После реакции

Паропроницаемость (DIN 52615)	$s_d \leq 0,20 \text{ м}$
Коэффициент водопоглощения (DIN 52617)	$w < 0,15 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
Степень блеска	матовая
Макс. размер зерна	< 100 мкм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты


- **Primer H (0642)**

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.
Не должно быть высолов.

■ Подготовка поверхности

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.
Дефекты строительной конструкции (например, трещины, потрескавшиеся швы, поврежденные стыки, капиллярный подсос и гигроскопическую влагу) необходимо заранее устранить.

Порядок применения


Тщательно перемешать материал.
Равномерно нанести материал кистью, валиком или распылением.
Нанести покрытие в два слоя.
Технологический перерыв между отдельными слоями не менее 12 часов.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.
Яркие цвета (например, желтый, красный и т.п.) могут иметь более низкую степень укрывистости, обусловленную особенностями пигментов. При необходимости нанести еще один слой в направлении крест-накрест.
Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата.

Рабочий инструмент / очистка

Кисть малая, кисть флейцевая, валик из овечьей шерсти, аппарат безвоздушного распыления (Airless)
Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.