



Funcosil Test-Set

- Funcosil Geveltestkoffer -

Apparatuur voor het non-destructief testen van de wateropname en effectiviteit van een hydrofoberende impregnering

Leverbaar	
Grootte / hoeveelheid	1 stuk
verpakkingscode	01
art.nr.	
4954	■

Toepassing

- Het bepalen van de wateropname binnen een bepaalde tijdsduur van minerale bouwmaterialen
- Controle van de werkzaamheid voor hydrofoberingen
- Schatting van de wateropnamecoëfficiënt conform EN 772-11 mogelijk

Eigenschappen

- Inhoud:
 - 4 x Funcosil testbuisje (PC)
 - 1 x Funcosil testplaat (PC)
 - 1 x digitale stopwatch
 - 1 x spuitfles (PE)
 - 1 x plamuurmes (breedte ca. 3 cm)
 - butylrubber: ca. 100 gr

Aanvullende informatie

- [Durchführungsanleitung](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Funcosil-testbuisjes \(4928\)](#)



Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De hecht- en kleefvlakken van het Funcosil proefbuisje / proefplaat reinigen en drogen.
Bestanddelen die de hechting verminderen verwijderen van het te controleren oppervlak.
- Voorbereiding
Het proefbuisje of de proefplaat met butylrubber vastzetten tussen het contactvlak van het buisje en het te controleren oppervlak.

Verwerking

Uitvoering van de meting

- Proefbuisje met leidingwater tot het bovenste streepje vullen.
- Met een stopwatch de in de ondergrond opgenomen waterhoeveelheid over een tijdverloop van bijv. 30 seconden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 15 minuten bepalen en vastleggen in een protocol.
- Bij het bereiken van een vulhoogte van 3 ml het buisje weer tot het bovenste streepje vullen. De waterhoeveelheid vastleggen in een protocol
- Na het beëindigen van de test het proefbuisje voorzichtig met een spatel van de ondergrond losmaken.

[VA1_W_4]

Voor gedetailleerde informatie over de toepassing wordt verwezen naar de folder "Uitvoeringsinstructies".

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.