



Zestaw testowy Funcosil

- Funcosil Test-Set -

Formy dostawy		
Jedn. opak.		1 szt.
Kod opakowania		01
Nr art.:		
4954		■

Obszary stosowania

- Nieinwazyjne badanie nasiąkliwości w czasie
- Kontrola skuteczności hydrofobizacji
- Szacowanie współczynnika absorpcji wody zgodnie z normą DIN EN 772-11

Właściwości

- - 4 x rurki testowe Funcosil
 - 1 x płytkę testową Funcosil
 - 1 x cyfrowy stoper
 - 1 x spryskiwacz (polietylenowy)
 - 1 x szpachelka malarska; (szerokość 30 mm)
 - 1 x kauczuk butylowy (mocowanie)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Rurka testowa Funcosil \(4928\)](#)
- [Płytkę testową Funcosil \(0732\)](#)



Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Oczyścić i wysuszyć samoprzylepne powierzchnie próbek/płytek testowych Funcosil. Oczyścić z elementów zmniejszających przyczepność powierzchnie materiału budowlanego, które mają być badane.
- **Przygotowania**
Przymocować próbki lub płytkę testową za pomocą kauczuku butylowego między powierzchnią styku próbek a powierzchnią substancji budowlanej.

Sposób stosowania

- Napętnić rurkę testową wodą z kranu do najwyższego znaku na podziałce.
- Za pomocą stopera można określić i zapisać ilość wody przenikającej przez materiał budowlany w czasie np. 30 sekund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 15 minut.
- Ponownie napętnić rurkę stojaka, gdy poziom wody osiągnie 3 ml. Zapisać tę ilość wody.
- Po zakończeniu testu należy ostrożnie zdjąć rurkę testową z podłoża za pomocą szpatułki.

Przykłady zastosowań

■ Protokół pomiaru

ilość dolanej wody [ml]	czas [min]	skumulowana ilość wody wmigrowanej [ml]
	0,5	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	7	
	10	
	15	

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność