



Tape XA 100/XA 250

- Bande de joint SK 10/Bande de joint SK 25 -

Bande d'étanchéité butyle auto-adhésive, revêtue d'un non-tissé

Type / Désignation	Disponibilité		
	Nbre / palette	105	120
	Taille / Quantité		
	Conditionnement	Carton	Carton
	Emballage / Code	01	01
	Art. n°		
Tape XA 250	5003	■	
Tape XA 100	5017		■

Consommation

Selon besoin



Domaines d'utilisation



- A l'intérieur et à l'extérieur
- Raccordement et intégration de MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+ ; PMBC`s et de badigeons d'étanchéité minéraux flexibles à des matériaux de construction non minéraux et à des zones de raccordement comme le plastique, le métal et le bois

Propriétés

- Flexible
- Fort pouvoir adhésif
- Avec non-tissé spécial
- Etanche à l'eau

Données techniques



Résistance aux températures	-10 °C / +60 °C
Epaisseur	XA 100 = env. 0,7 mm XA 250 = ca. 0,8 mm
Imperméabilité à l'eau	env. 1,0 bar
Allongement de rupture	Allongement transversalement: env. 165 % après stockage sec, env. 181 % dans une potasse sèche de 3%
Largeur totale	XA 100 = 100 mm XA 250 = 250 mm
Poids du matériel	Env. 72 g/m
Coloris	bleu

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

➤ [Prüfbericht 8552/18 \(PG-AIV-F\) Säurefliesner-Vereinigung E.V.](#)

Produits complémentaires

➤ [MB 2K \(3014\)](#)
➤ [WP Flex 1K \(0445\)](#)
➤ [PMBC Remmers](#)

Préparation

- **Exigences concernant le support**
Capable de supporter une charge, sec, propre et dépoussiéré.
- **Traitement préliminaire**
Éliminer les bavures et restes de mortier.
Éliminer les nids de gravier et remplir les cavités.
Nettoyer et dégraisser les supports non minéraux et le cas échéant poncer.
Appliquer un ragréage sur les supports minéraux et poncés avec le matériel à appliquer!
Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique en vigueur des produits utilisés.

Mise en œuvre



Appliquer immédiatement sur le support prétraité.
Entailler la bande dans les coins et coller en chevauchant.
Recouvrir la bande d'armature avec le matériel d'étanchéité.
Décoller avec précaution les adhérences partielles de la feuille de silicone, puis continuer à enlever la feuille.

Informations de mise en œuvre

Les températures de mise en œuvre admises dépendent des propriétés de produit des produits d'étanchéité utilisés.
La bande couvre-joint ne doit pas être endommagée lors de la reprise.

Important

Respecter les réglementations techniques en vigueur.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.
Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!



Outillage / Nettoyage des outils

Pour le découpage: ciseau ou couteau
Pour l'étanchéité: rouleau, brosse, spatule



Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Stockage / Tenue en stock

Stocké sec, à température ambiante et à l'abri du sol, la durée de vie est pratiquement illimitée.



Le rouleau doit être stocké verticalement pour éviter les points de pression.

Elimination

Élimination selon les prescriptions légales.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.