

Tape XA 100/XA 250

- Fugenband SK 10/Fugenband SK 25 -

Filccel bevont, öntapadó butil tömítőszalag

Típus/megnevezés	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	105	120
	Kiszerezés	tekercs 25 m, 10 cm széles	tekercs 10 m, 25 cm széles
	Göngyöleg típusa	karton	karton
	Göngyölegkód	01	01
	Terméksz.		
Tape XA 250	5003	■	
Tape XA 100	5017		■

Anyagszükséglet

Szükség szerint



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri betonfelületre
- MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC és rugalmas, ásványi vízszigetelő habarcok nem ásványi építőanyagokon és csatlakozásokon (pl. műanyag, fém és fa) történő alkalmazásához

Tulajdonságok

- Rugalmas
- Nagy ragasztóerő
- Speciális fátyolbevonat a tetején.
- Víz-tömör

Termékjellemzők

Vastagság	XA 100 = ca. 0,7 mm XA 250 = ca. 0,8 mm
Vízzárás	kb. 1,0 bar-ig
Szakadási nyúlás	Keresztirányú nyúlás: kb. 165% száraz tárolás után kb. 181% tárolás után 3%-os kálium-hidroxid-oldatban
Teljes szélesség	XA 100 = 100 mm XA 250 = 250 mm
Szín	kék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.



Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **Remmers műanyaggal modifikált bitumenes vastagbevonatok (PMBS)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, száraz, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**
A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.
Kavics fészket el kell távolítani és üregeket fel kell tölteni.
A nem ásványi alapfelületet alaposan le kell tisztítani és zsírtalanítani, ha szükséges érdesíteni.
Az ásványi és felérdesített felületen karcos glettelést kell készíteni vízszigetelő anyagból!
Figyelembe kell venni a felhasználandó anyagok műszaki adatlapjaiban leírt utasításokat is.

Feldolgozás



Közvetlenül kell felragasztani az ásványi és a nem nedvszívó felületre.
A saroknál a szalagot megfelelően be kell vágni és átfedéssel kell felragasztani.
A fugaszalag teljes felületét vízszigetelő anyaggal át kell dolgozni.
A részben feltapadt szilikonfóliát óvatosan le kell bontani, majd a fóliát tovább lehúzni.

Feldolgozási tudnivalók

Az engedélyezett feldolgozási hőmérséklet függ a felhasználandó vízszigetelő termék tulajdonságától, de minden esetben + 5 °C alatti hőmérsékleten nem szabad feldolgozni.
A tömítőszalag az átdolgozás során nem sérülhet.

Tudnivalók

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.
Próba felület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Vágásához: olló vagy kés
Vízszigetelő anyagokhoz: henger, meszelő vagy spatulya

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve és száraz helyen gyakorlatilag végtelen.
A nyomáspontok elkerülése érdekében a tekercset állva kell tárolni.

Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.