



Tape VF 120

- Tape VF 120 -

Лента гидроизоляционная премиум-класса высококачественная на основе нитрилбутадиенового каучука с нетканым покрытием из полипропиленового волокна

| Тип/наименование | Доступные позиции | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Кол-во на палете | 6000 | 6000 | 1250 |
| | Единица упаковки | 10 м | 50 м | 10 шт. |
| | Тип упаковки | рулон | рулон | картонная упаковка |
| | Код упаковки | 01 | 02 | 01 |
| | Арт. № | | | |
| Tape VF 120 / Fugenband VF 120 | 5071 | ■ | ■ | |
| Tape VF 75 EC / Außencke VF (внешний угол) | 5073 | | | ■ |
| Tape VF 100 IC / Innenecke VF (внутренний угол) | 5074 | | | ■ |
| Tape VF 120 VC / Wandmanschette VF 120x120 mm (манжета) | 5077 | | | ■ |

Расход

По мере необходимости



Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Гидроизоляция участков примыкания к элементам из водонепроницаемого бетона (PG-ÜBB)
- Гидроизоляция цоколя
- В системе гидроизоляции под облицовочные плиточные покрытия
- Связывание битумно-полимерных мастик и эластичных минеральных обмазочных покрытий с неминеральными строительными материалами, а также в зоне примыкания к элементам из пластика, металла и древесины

Свойства

- Высокая эластичность
- Хорошие характеристики по растяжению и сокращению (возвратной деформации)
- Внешняя сторона имеет специальное покрытие из нетканого волокнистого материала

Технические параметры продукта

| | |
|----------------------------|--|
| Термостойкость | -20 °C / +90 °C |
| Толщина | 0,65 мм |
| Коэффициент s_d | 5 м |
| Водонепроницаемость | ~ 3,0 бар |
| Макс. растягивающее усилие | поперечно: 122% продольно: 93,6% <u>После воздействия жидких химических веществ:</u> поперечно: 131% продольно: 111% |
| Цвет | синий |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- > **MB 2K (3014)**
- > **WP Flex 1K (0445)**
- > **MB 2K TX (3004)**



Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.

■ Подготовка поверхности

Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.

Удалить гравийные гнезда и заделать усадочные раковины.

Неминеральные поверхности полностью очистить от посторонних веществ и обезжирить, при необходимости придать шероховатость.

На минеральных и шероховатых поверхностях выполнить шпатлевание на сдир гидроизоляционным материалом!

Более подробная информация приведена в актуальной версии Технического описания соответствующего продукта.

Порядок применения



Нанести гидроизоляционный материал в качестве клеевого слоя, уложить в него шовную ленту по всей поверхности, не допуская образования пузырей.

На угловых участках использовать элементы Таре VF 100 IC (внутренний угол) и Таре VF 75 EC (внешний угол), уложив их с шовной лентой внахлест.

Для участков прохода коммуникаций можно использовать манжету Таре VF 120 VC или кусок ленты Таре VF, придав ему соответствующую форму.

В зависимости от применяемого гидроизоляционного материала нанести последующие слои гидроизоляционного покрытия.

Указания по применению

Допустимая температура применения определяется свойствами применяемых гидроизоляционных материалов.

Наносить гидроизоляционный материал поперек шовной ленты, не допускать повреждения ленты.

Общие указания

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка



Для раскроя: ножницы или нож


Для нанесения гидроизоляции: валик, кисть-макловица или шпатель

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Инструменты Remmers

- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Условия хранения / срок хранения



Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте. Срок хранения неограничен.

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.