



Tape VF 120

- Fugenband VF -

Kiváló minőségű, filccel bevont, NBR-kaucsukalapú, prémium tömítőszalag

Típus/megnevezés	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként		6000	6000 1250
	Készlet	10 m	50 m	10 darab 25 darab
	Göngyöleg típusa	tekercs	tekercs	karton karton
	Göngyölegkód	01	02	01 01
	Terméksz.			
Tape VF 120 / Fugenband VF 120	5071	■	■	
Tape VF 75 EC / Außenecke VF	5073			■
Tape VF 100 IC / Innenecke VF	5074			■
Tape VF 120 VC / Wandmanschette VF	5077			■

Anyagsükséglet

Szükség szerint



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri betonfelületre
- Szigetelés vízzáró betonszerkezetekhez való csatlakozásokhoz (PG-ÜBB)
- Lábazati vízszigetelés
- Közvetlen ragasztható vízszigeteléshez
- Felülre vagy felületbe történő csatlakozás és rugalmas, polimerrel módosított vastagbevonatok nem ásványi építőanyagokon és csatlakozásokon (pl. műanyag, fém és fa)

Tulajdonságok

- Nagyon rugalmas
- Nagy nyúló-, és visszaalakuló képesség
- Speciális fátölbevonat a tetején.

Terméjkarakterisztikák

Hőállóság	-20 °C és +90 °C között
Vastagság	0,65 mm
sd-érték	5 m
Vízzárás	kb. 3,0 bar
Legnagyobb húzóerő	keresztirányban: 122% hosszirányban: 93,6% folyékony vegyi anyagok hatására keresztirányban: 131% hosszirányban: 111%
Szín	kék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)
- MB TX 2K (3004)
- MB FL 2K (3001)
- Betofix OS 5b (1113)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, tiszta és pormentes.



- **Előkészítés**
A sorjákat és a habarcsmaradékot el kell távolítani.
Kavics fészket el kell távolítani és üregeket fel kell tölteni.
A nem ásványi alapfelületet alaposan le kell tisztítani és zsírtalanítani, ha szükséges érdesíteni.
Az ásványi és felérdesített felületen karcos glettelést kell készíteni vízszigetelő anyagból!
Figyelembe kell venni a felhasználandó anyagok műszaki adataiban leírt utasításokat is.

Feldolgozás



A ragasztóként felvitt vízszigetelő építőanyagba teljes felületen, hólyagmentesen be kell dolgozni a méretre vágott szalagot.
Sarkoknál a Tape VF 100 IC-t és Tape VF 75 EC-t átfedéssel kell a szalaggal bedolgozni.
Áttöréseknél Tape VF 120 VC-t vagy Tape VF-ből készült idomot lehet használni.
A vízszigetelő anyagtól függően kell a következő réteget felhordani.

Feldolgozási tudnivalók

A megengedett feldolgozási hőmérséklet függ a felhasznált vízszigetelő termék tulajdonságaitól.
A szigetelőanyagot a tömítőszalagra merőlegesen kell felhelyezni a tömítőszalag sérülése nélkül.

Tudnivalók

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechníványban foglaltakat.
Próba felület készítése kötelező!

Munkaeszközök és tisztításuk




Vágásához: olló vagy kés
Tömítőanyagokhoz: henger, meszelő vagy spatulya

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Remmers szerszámok

- [Rollerbügel \(4449\)](#)
- [Epoxy-Rolle \(5045\)](#)
- [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Tárolás/eltarthatóság



Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve és száraz helyen gyakorlatilag végtelen.

Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.