



## Tape VF 120

### - Jungiamoji juosta VF -

Aukštos kokybės, audiniu dengta sandarinimo juosta akrilnitrilo-butadieno (NBR) kaučiuko pagrindu

Tipas / Aprašymas	Variantai				
	Kiekis ant paletės	48	120	600	50
	<b>Pakuotė</b>	<b>10 m</b>	<b>50 m</b>	<b>10 vnt.</b>	<b>25 vnt.</b>
	Pakuotės rūšis	Ritinys	Ritinys	Dėžė	Dėžė
	Pakuotės kodas	01	02	01	01
	<b>Artikulo Nr.</b>				
Tape VF 120 / Jungiamoji juosta VF 120	5071	■	■		
Tape VF 75 EC / Išorinis kampas VF	5073			■	
Tape VF 100 IC / Vidinis kampas VF	5074			■	
Tape VF 120 VC / Sieninė įvorė VF 120x120 mm	5077				■

#### Išėiga

Pagal poreikį



#### Panaudojimo sritys



- Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
- Vandeniui atsparaus betono konstrukcijų sandūrų hidroizoliacija (pagal Sandūrų testavimo principus)
- Kompozicinė hidroizoliacija
- Cokolio hidroizoliacija
- Klįjavimas prie lanksčių polimerais modifikuotų storų dangų ir integravimas su jomis
- Su žeme besiliečiančių konstrukcijų hidroizoliacija
- Saugi ir vandeniui nelaidi vidinių kampų ir jungčių hidroizoliacija
- Sujungimas su gretimais komponentais
- Sujungimas su nemineraliniais komponentais
- Naudojama kartu su įtrūkius perdengiančiomis mineralinėmis sandarinimo suspensijomis ir lanksčiomis, polimerais modifikuotomis storomis dangomis

#### Savybės

- Itin elastingas
- Didelis atsparumas tempimui
- Speciali pluošto danga

#### Produkto duomenys

Atsparumas temperatūrai	Nuo -20 °C iki +90 °C
Storis	0,65 mm
Sd vertė	5 m
NepRALaidumas vandeniui	Apie 3,0 bar
Didžiausia tempimo jėga	Skersai: 122 % Išilgai: 93,6 % Po sąveikos su skystomis cheminėmis medžiagomis Skersai: 131 % Išilgai: 111 %
Spalva	Mėlyna

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.



#### Galimi sistemos produktai

- **MB 2K (3014)**
- **MB 2K TX (3004)**
- **MB FL 2K (3001)**
- **Betofix OS 5b+ (1113)**

#### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų ir sukibimui trukdančių medžiagų
- **Paruošimas**  
Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.  
Nemineralinį ir neakytą pagrindą reikia pašiaušti.  
Suformuoti kontaktinį sandarinimo medžiagos sluoksnį ir leisti jam gerai išdžiūti!  
Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame Techniniame apraše.

#### Apdorojimas



Užtepti pakankamo storio sandarinimo medžiagą, į dar neišdžiūvusią sandarinimo medžiagą įterpti sandarinimo juostą išilgai viso paviršiaus, kad nesusidarytų pūslės ir plėvelė.  
Hidroizoliacijos sluoksnių skaičius priklauso nuo naudojamo hidroizoliacinio produkto.

#### Apdorojimo nurodymai

Leistina apdorojimo temperatūra nustatoma atsižvelgiant į naudojamų hidroizoliacinių produktų savybes.  
Hidroizoliacinę medžiagą dengti skersai sandarinimo juostos, jos pažeidžiant.

#### Nurodymai

Būtina laikytis galiojančių techninių reglamentų.  
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.  
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.  
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!  
Išvalyti sujungimo vietas, pavyzdžiui, grindų drenažo / drenažo kanalo / drenažo snapelio sandarinimo flanšą, skirtą profesionaliai hidroizoliacijos jungčiams; prireikus pašiaušti ir paruošti naudojant tinkamą epoksidinės dervos gruntą su kvarcinio smėlio pabarstais.

#### Darbo įrankiai / valymas




Kirpimui: žirklys arba peilis  
Sandarinimui: volelis, šepetys arba glaistykė  
Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

#### Remmers įrankiai

- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

#### Sandėliavimas / galiojimas



Esant kambario temperatūrai, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir sausoje vietoje produktą galima laikyti neribotą laiką.

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Atliekos šalinamos pagal galiojančias taisykles.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai napatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.