



Tape VF 120

- Voegenband VF -

Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type/benaming	Leverbaar				
	Aantal per pallet		6000	6000	1250
	Grootte / hoeveelheid	10 m	50 m	10 stuk	25 stuk
	Verpakkingstype	rol	rol	doos	doos
	Verpakkingscode	01	02	01	01
	art.nr.				
Tape VF 120 / Voegenband VF 120	5071	■	■		
Tape VF 75 EC/buitenhoek VF	5073			■	
Tape VF 100 IC/binnenhoek VF	5074			■	
Tape VF 120 VC/wandmanchette VF 120x120 mm	5077				■

Verbruik

Naar behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Afdichting in de overgang naar WU (waterdoorlaatbaar)-betonconstructies (PG-ÜBB)
- Sokkelaafdichting
- Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
- Verbinding en integratie en flexibele polymeergemodificeerde coatings met niet-minerale bouwmaterialen en verbindingsvlakken zoals kunststof, metaal en hout.

Eigenschappen

- Zeer flexibel
- Groot dilatatie- en herstellvermogen
- Speciale vliescoating.

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +90 °C
Dikte	0,65 mm
sd-waarde	5 m
Waterdoorlaatbaarheid	Ca. 3,0 bar
Maximale trekkracht	Dwars: 122 % In de lengte: 93,6 % Na het inwerken van vloeibare chemicaliën Dwars: 131 % In de lengte: 111 %
Kleur	Blauw

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)
- MB TX 2K (3004)
- MB FL 2K (3001)
- Betofix OS 5b+ (1113)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.



- Voorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.
Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.
Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

Verwerking



Afdichtmateriaal als contactlaag leggen, voegenband volledig dekkend, zonder luchtbellen, inwerken.
In hoekgebieden worden Tape VF 100 IC en Tape VF 75 EC overlappend met de Tape ingewerkt.
Voor doorvoeren kan Tape VF 120 VC of een uit Tape VF vervaardigd vormstuk worden gebruikt.
Afhankelijk van het waterdichtingsproduct worden de waterdichtingslagen aangebracht.

Applicatie

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten.
Brenge het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging




Voor het op maat snijden: Schaar of mes
Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- [Rollerbügel \(4449\)](#)
 - [Epoxy rol \(5045\)](#)
 - [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Opslag / houdbaarheid



Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

Afval

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.