



Tape VF

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Typ/nazwa	Specyfikacja	Formy dostawy			
		Ilość na palecie	6000	6000	1250
		Jedn. opak.	10 m	50 m	10 szt.
		Rodzaj opakowania	rolka	rolka	karton
		Kod opakowania	01	02	01
		Nr art.:			
Tape VF 120 / Fugenband VF 120	120 mm	5071	■	■	
Tape VF 75 EC / narożnik zewnątrzny VF		5073			■
Tape VF 100 IC / narożnik wewnętrzny VF		5074			■
Tape VF 120 VC / kołnierz ścienny VF	120 x 120 mm	5077			■

Zużycie

według potrzeb



Obszary stosowania



- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Uszczelnianie połączeń z betonem wodoszczelnym (PG-ÜBB)
- Uszczelnianie cokołów
- Uszczelnienia zespolone
- Łączenie elastycznych, mineralnych szlamów uszczelniających z niemineralnymi materiałami budowlanymi z tworzywa sztucznego, metalu i drewna

Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
- Materiał pokryty specjalną włókniną

Dane techniczne produktu



Oporność termiczna	-20 °C do +90 °C
Grubość	Tape VF 120 = 0,65 mm Tape VF 250/500 = 0,9 mm
Współczynnik sd	5 m
Wodoszczelność	około 3,0 bar
Maksymalna siła rozciągająca	w poprzek: 122 % wzdłuż: 93,6 % Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów w poprzek: 131 % wzdłuż: 111 %
Kolor	niebieski

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.
Podłoża nieminerálne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.
Na podłożach mineralnych i porowatych należy wykonać warstwę kontaktową z materiału uszczelniającego!
Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

Sposób stosowania



Jako warstwę przyczepnościową należy położyć materiał uszczelniający, po czym na całej powierzchni wbudować taśmę.
W narożnikach stosuje się - na zakładkę z taśmą - narożniki wewnętrzne i zewnętrzne VF
Na przepustach można zastosować kołnierze ścienne VF lub kształtki sporządzone z taśmy Fugenband VF.
Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.

Wskazówki wykonawcze

Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.
Materiał uszczelniający należy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.

Wskazówki

Należy uwzględnić aktualne przepisy.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!



Narzędzia / czyszczenie



Do docinania: nożyczki lub nóż
Do wykonania uszczelnienia: wałek, pędzel lub szpachla

Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Przechowywanie / trwałość



W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nastonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność