



## Tape VF 500

Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type/naam	Leverbaar
	Aantal per pallet
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>10 m</b>
verpakking	rol
verpakkingscode	01
<b>art.nr.</b>	
Voegenband VF 500	5075

Verbruik Naar behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Sokkelaafdichting
- Verbinding en integratie en flexibele polymeregomodificeerde coatings met niet-minerale bouwmaterialen en verbindingvlakken zoals kunststof, metaal en hout.

Eigenschappen

- Zeer flexibel
- Grote buigzaamheid en terugstelkracht
- Speciale vliesafwerking op de bovenkant

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Dikte	0,9 mm
Sd-waarde	5 m
Waterdichtheid	Ca. 3,0 bar
Maximum trekkracht	Dwars: >175 % In de lengterichting: >137 % Na blootstelling aan vloeibare chemicaliën In de lengterichting: >128 % In de lengterichting: >169 %.
Kleur	Blauw

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- Voorbereiding  
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.  
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.  
Niet minerale ondergronden volledig reinigen en ontvetten, eventueel opruwen.  
Op minerale en ruwe ondergronden een schraaplaag van de afdichtingsmortel opzetten.  
Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.



Verwerking

Afdichtmateriaal als contactlaag leggen, voegenband volledig dekkend, zonder luchtbelletjes, inwerken.  
Afhankelijk van het waterdichtingsproduct worden de waterdichtingslagen aangebracht.



Verwerkingstip

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten.  
Het afdichtingsmateriaal dwars op de Voegenband aanbrengen, de Voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische voorschriften in acht nemen.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.  
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging

Voor het op maat knippen: schaar of mes  
Voor het afdichten: rol, borstel of spatel




Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- [Beugel voor verroller \(4449\)](#)
  - [Epoxyroller \(5045\)](#)
  - [Radiatorborstel \(4541\)](#)

Opslag / houdbaarheid

Op kamertemperatuur, tegen direct zonlicht beschermen en droog opgeslagen, onbeperkt houdbaar.



Afval

Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.