



Induline NW-724 naturetouch

Watergedragen, natuurlijk matte coating voor hout-aluminium constructies



Kleur	Leverbaar			
	Aantal per pallet	96	22	6
	Grootte / hoeveelheid	5 l	20 l	60 l
	Verpakkingstype	bus	bus	plastic vat
	Verpakkingscode	05	20	60
	art.nr.			
kleurloos	5096	■	■	■
Speciale kleuren	5097	■	■	


Verbruik

125 - 225 ml/m² (plus spuitverlies)

(komt overeen met een natte laagdikte: 125-225 µm, een droge laagdikte: 30-50 µm)



Toepassing



- Naald- en loofhout
- Vormvaste hout-aluminium onderdelen: bijv. hout-aluminium ramen en deuren
- Niet geschikt voor verweerde buitenoppervlakken van maatvaste houten onderdelen
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Bijzonder natuurlijk uiterlijk en gevoel
- Onderstreept het puristische karakter van het hout
- UV- en kleurbestendig
- Vermindert Anfeuerung en vergeling van de houten ondergrond
- Goede vloei
- Blokvast (conform HO.03 richtlijn)

Technische gegevens

[pk_an_viskositaet2029s1]	Ca. 1800 mPas
Bindmiddel	Acrylaat
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,03 g/cm ³
Geur	Karakteristiek
Glansgraad	Dofmat

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Mogelijke systeemproducten

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline SW-935 (3786)**
- **Induline IW-130 (1521)**
- **Induline ZW-502i (1633)**
- **Induline ZW-506 (3491)**
- **Induline GW-306* (3488)**
- **Induline GW-360 (3201)**
- **Induline GW-390 (7950)**
- **Induline ZW-504i (3453)**
- **Induline ZW-507i (1636)**

*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.

Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!



Werkvoorbereiding

■ Ondergrond vereisten

Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

■ Voorbereidingen

Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken).
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).
Met een geschikte grondering en voorlak voorbehandelen en eventueel tussen de lagen schuren.
Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie



Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

Niet bij direct zonlicht en beneden 15°C of boven 30°C verwerken.

Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

Om activering van de houtinhoudstoffen te belemmeren een geforceerde droging uitvoeren.

■ Droging

Stofdroog: na ca. 1 uur

Schuurbaar en overschilderbaar: na ca. 4 uur

Schuurbaar en overschilderbaar met geforceerde droging: 20 minuten flash-off zone (bij ca. 20 °C en 65 - 75 % r. h.) / 75 minuten droogfase (ca. 45 °C, 1 m/s luchtcirculatie) / 20 minuten afkoelfase

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

■ Verdunning

Indien nodig met water (max. 5%)

Opmerking

DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":

Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).

Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

Gereedschap / reiniging




Handspuitpistool, automatische spuitcabine

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.



Biocide richtlijnen

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakking inhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat <130 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.