



Induline LW-721/05

Vodouriediteľný hlbokomatóny transparentný náter na drevo-hliníkové stavebné prvky



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	96	22	4	1
	Balenie	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	sud	kontajner
	Kód obalu	05	20	68	61
	Číslo výrobku				
Induline LW-721/05 hlboko matný					
farblos	5105	■	■	■	■
špeciálne farebné odtiene	5106	■	■	■	

Spotreba

125 - 225 ml/m² (vrátane straty pri striekaní)
(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 125 - 225 µm, hrúbka suchej vrstvy: 40 - 80 µm)



Oblasti použitia



- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevo-hliníkové prvky: napr. drevo-hliníkové okná a dvere
- Nevhodné na povrchy rozmerovo stabilných drevených prvkov v exteriéri
- Medzivrstva a konečný náter
- Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Dobrá rozlievateľnosť
- Nelepivý (podľa smernice HO.03)
- Odolný proti UV žiareniu, zachováva si farebný odtieň
- Nevýrazňuje kresbu dreva & eliminuje žltnutie dreveného podkladu
- Prírodný vzhľad a príjemný na dotyk

Informácie o výrobku

Spojivo	akrylát
Hustota (20 °C)	cca 1,03 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	2400 - 2800 mPas
Zápach	typický
Stupeň lesku	hlboký mat

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- French VOC Emission Test

Systémové produkty

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-306 * (3488)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline Perfect-Finish (1879)
- Induline SW-935 (3786)
- Induline ZW-420 (3902)
- Induline ZW-504i (3453)



*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený. Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
- **Príprava podkladu**
Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.
Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo Induline AF-920.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, prostredia a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.
Zaistite dobré vetranie.
Striekacie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar
Striekacie Airmix: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.
Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.
V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.
Aby sa zabránilo aktivácii látok obsiahnutých v dreve, tak by sa malo uskutočniť nútené sušenie.
Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

- **Sušenie**
Suchý proti prachu: asi po 1 hodine
Možno prebrúsiť a prelakovať: približne po 4 hodinách

Môže byť prebrúsený a prelakovaný aj núteným sušením: po asi 20 minútach odparovania (pri približne 20 ° C a 65 - 75% relatívnej vlhkosti) / 75 minút fáza sušenia (približne 45 ° C, 1 m / s cirkulácia vzduchu) / 20 minút chladiaca fáza
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
- **Riedenie**
podľa potreby vodou (max. 5%)

Upozornenie

Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.
Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.
Pri zmiešaní tohto produktu s produktom Induline Perfect-Finish dostanete lak vhodný na natieranie na vyrovnanie alebo sanáciu drobných poškodení lakovej vrstvy.
Na čistenie a ošetrovanie odporúčame použiť Ošetrovaciu sadu na drevené okná.
Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.


Pracovné náradie, čistenie



Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.



Upozornenie na likvidáciu
odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.