




PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	672	60	22
	Единица упаковки	1 л	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	05	20
	Арт. №			
PUR HCL-248/90 высокоглянцевый				
Sonderfarbtöne / спец. цвета	5138	■	■	■

Область применения



- Высококачественная мебель
- Древесные материалы
- [AW_LH_8]
- [AW_LH_15]
- Для профессионального применения

Свойства



- Высокая механическая стойкость
- [EG_HB_131]
- [EG_LH_8]
- Высокая заполняющая способность
- Высокая укрывистость
- Трудновоспламеняемый материал

Сертификаты

- [EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B \(IMO-Zertifizierung\)](#)

Возможные системные продукты

- [V-897-Verdünnung \(1935\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)
- [PUR H-286-Härter \(5139\)](#)
- [PUR PF-230-Pigmentfüller \(1958\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
 Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**
 [U1_LH_3]



[U2_LH_5]

[U2_LH_3]

[U2_LH_8]

Подготовка материала



■ Замешивание


[ZB_HB_29]

Добавить отвердитель в лак при перемешивании и затем перемешать смесь в течение не менее 2 минут до однородного состояния, используя насадку Remmers Patentdispenser.

Время пригодности смеси к применению составляет макс. 1 час и может сократиться в условиях повышенных температур.

[ZB_HB_13]

Порядок применения



Тщательно перемешать материал.

[AW_IDL_19]

Нанесение краскопультom: форсунка 1,6 - 1,8 мм; давление распыляющего воздуха: 2 - 3 бар

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



[VA2_LH_1]

[VA2_HB_8]

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

[H_HB_14]


Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А /Р2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.